



ARDEX X 77 S MICROTEC fleksibelt flislim, hurtigherdende

- Hurtig, sementbasert.
- Oppfyller C2-kravene i henhold til NS EN 12004.
- Oppfyller klassifiseringen F (avtrekksstyrke $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$) allerede etter 6 timer.
- Til liming av keramiske fliser, betongstein og naturstein (ikke fuktfølsomme), innen- og utendørs.
- Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning, som reduserer skjærspenningene, forbedrer avtrekksstyrkene og reduserer krympspenningene
- Er gangbar og fugeklar etter 90 minutter.
- Vannfast, frostbestandig og fleksibel.
- Lavt forbruk.
- Lett og smidig bearbeiding.
- Forhindrer utblomstringer ved hjelp av spesielle tilsetninger.

ARDEX X 77 S
+ ARDEX E 90 Akryldispersjon = spesiallim med stor elastisitet (S2 i henhold til NS EN 12002) og vannavvisende egenskaper.

BRUKSOMRÅDE

Vegger og gulv, innendørs og utendørs.

Med ARDEX X 77 S fås et fleksibelt flislim med en bløt, plastifisert, sigefri konsistens, som er gangbart og klar for fuging etter 90 min.

ARDEX X 77 S er velegnet til liming av:

- alle keramiske fliser
- mosaikk, også glassmosaikk
- natursteinsfliser (ikke fuktfølsomme)
- harde isolasjonsplater av polystyren og mineralull

Til liming av keramiske fliser:

- i svømmebassenger
- på fasader
- på balkonger og terrasser
- på undergulv av betong og murverk, som har herdet min. 3 måneder.

ARDEX X 77 S kan brukes til legging av keramiske fliser på gulv med gulvvarme.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, urenheter og vedheftsreducerende midler. Underlag av gips puss og sugende eller slipt anhydrit skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortynt med vann i forholdet 1 : 3.

Tette, glatte, ikke-sugende underlag som metall, glass, lakk, belegninger o.l. skal innendørs primes med ARDEX P 82 eller ARDEX P 51 fortynt med vann i forholdet 1 : 1/2.

Innendørs i tørre rom på underlag av eksisterende fliser skal det primes med ARDEX P 82 eller ARDEX P 51 fortynt med vann i forholdet 1 : 1/2. Alternativt kan det utføres en skrapsparkling med ARDEX X 77 S.

Som heftbro på gamle flisbelegninger utendørs og i våtrom påføres først ARDEX 8+9 membran (2 strøk). Når primer, skrapsparkling eller ARDEX 8+9 er tørr, limes flisene med ARDEX X 77 S.

BLANDING

I en ren beholder helles rent, kaldt vann, og under kraftig omrøring tilsettes pulveret til det oppnås en smidig, bløt, sigefri masse uten klumper. Smidigheten forbedres ved å la det opprørte limet hvile i 2 - 3 minutter før det igjen omrøres og er klar til bruk.

Blandingsforhold:

12,5 kg ARDEX X 77 S pulver : ca. 4,25 liter vann. Mørtelkonsistensen kan endres med en liten økning eller reduksjon av vanntilsetningen.

Til fremstilling av et spesiallim med stor elastisitet og vannavvisende egenskaper blandes ARDEX X 77 S med ARDEX E 90 akryldispersjon fortynt med vann i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2 deler vann.

Blandingsforholdet er ca.

12,5 kg ARDEX X 77 S

1,5 kg ARDEX E 90

3,0 liter vann.

BEARBEIDING

ARDEX X 77 S påføres underlaget med den glatte siden av en tannsparkel, som etterpå vendes og dras gjennom limet med tannnsiden. Flislimet må påføres underlaget i så stor mengde at tilnærmet hele flisens bakside er dekket med lim etter legging/setting. Tannsparkelens tannstørrelse avhenger av flisstype og størrelse, baksidens ruhet, samt underlaget. Når flisene legges skal de trykkes og vris på plass i limet. Utendørs og på hardt belastede flater er det viktig at flisene dobbeltlimes for å sikre full limdekning mellom flisene og underlaget.

Rue og ujevne underlag kan først rettes opp med ARDEX X 77 S. Når limlaget har størknet, kan fliseleggingen startes.

Det må ikke påføres flislim på større areal enn det man klarer å legge fliser på før limet skinnherder.

Det kan normalt foretas korreksjon av de enkelte fliser inntil 30 min. etter legging. Ved liming av isolasjonsplater påføres limet i striper eller punktvis på baksiden av platene. Hvis platene ikke har åpne porer, skal overflaten først krasses opp.

Til liming av mosaikk med papir på forsiden skal det påføres så mye ARDEX X 77 S at det trykkes flislim opp mellom fugene. Eventuell etterfuging skal foretas med ARDEX X 77 S. I tvilstilfeller anbefales det først å gjennomføre en forsøksliming.

ARDEX X 77 S kan bearbeides ved temperaturer over 5 °C.

Høyere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlenger bearbeidingstiden, og tidspunktet for når belegningen er gangbar.

BEMERK

Ved setting/legging av fliser på gipsplater og lignende, skal platene være montert fast og ubevegelige på underkonstruksjonen. I områder som er utsatt for høy statisk og/eller kjemisk belastning, anbefales ARDEX WA epoksyylim- og fug.

Til fuktbeskyttelse av underlaget anbefales ARDEX 8+9 eller ARDEX S 1-K smøremembran.

For å unngå misfarging ved innendørs liming av marmor og andre materialer som ikke tåler fukt, anbefales produktene fra ARDEX NATURSTEINSYSTEM. Ved flislegging på underlag med restvinn skal feltstørrelsene begrenses ved å legge inn dilatasjonsfuger.

KARAKTER

Pulver med sement, fyllstoffer, tilsetningsstoffer, MICROTEC-fiber, samt fleksibelt virkende plastmaterialer.

Ved blanding med vann fås et smidig pastaaktig flislim, som ikke siger, og som herder ved hydratisering og tørking. Flislimet kan bearbeides i ca. 30 minutter.



ARDEX X 77 S HURTIGHERDENDE MICROTEC FLISLIM

DET FØRSTE FLEKSIBLE FLISLIM MED
FIREDOBBEL HURTIGHET

- Gangbar og klar til fuging etter ca. 90 min.
- Avtrekksstyrke $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ allerede etter 6 timer (norm = 24 timer)
- Permanent høye avtrekksstyrker
- 2 x sigefritt*

*I forhold til normkrav

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:

Ca. 4,25 liter vann : 12,5 kg pulver.

Egenvekt: Ca. 1,1 kg/liter.

Egenvekt (blandet): Ca. 1,5 kg/liter.

Materialforbruk på glatte underlag:

Ca. 1,3 kg/m² pulver med 3x3x3 mm tannsparkel.

Ca. 2,0 kg/m² pulver med 6x6x6 mm tannsparkel.

Ca. 2,5 kg/m² pulver med 8x8x8 mm tannsparkel.

Bearbeidingsstid: Ca. 30 minutter ved 20 °C.

Åpentid: Ca. 30 minutter (i nyopprørt lim).

Korrigeringsstid: Ca. 15 minutter.

Gangbar: Etter ca. 1,5 timer (ved 20 °C), deretter kan det fuges.

Fuging: Vegg etter ca. 1 time (ved 20 °C).

Avtrekkstyrke:

Etter 6 timer $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$.

For ikke-sugende fliser lagret i 28 døgn:

Tørr/våt: Ca. 1,0 – 2,0 N/mm².

Varmt Ca.: 1,0 – 1,5 N/mm².

Frost/tining: (vekslende) Ca. 1,0 – 1,5 N/mm².

Egnet til gulvvarme: Ja.

Emisjonsklassifisering: M1 (RTS).

Emballasje: Sekker á 12,5 kg.

Lagring: I tørre rom ca. 6 mnd. i uåpnet originalemballasje.

