

Tekniske data

LADY TRE & PANEL 80



E010178 10.2008

Lady Tre & Panel 80 er en blank, slitesterk tixotrop interiørmaling basert på alkydoljer. Lady Tre & Panel 80 benyttes som mellom- og toppstrøk på flater som dører, vinduer, listverk, tak og vegg av panel/tre. Lady Tre & Panel 80 fyller og flyter godt, siger lite og er behagelig å arbeide med.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Blank tixotrop sistestrøkmaling
Farger.....	Iflg. fargekart og i A, B og C base for brekking over Jotun Multicolor
Glans.....	Blank >80
Viskositet.....	350 cP
Litervekt.....	0,90 - 1,10
Tørrstoff i volum %	48
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	9,6 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull/fordriver, pute og sprøyte
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Berøringstørr.....	6 - 8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Bruktørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 400 g/l (2007). Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.
YL-gr. 2

DIVERSE:

Brekking.....
Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
1 og 3 liter. Hvit også i 1/2 liter.
Rør godt om før bruk. Boksers med ulike
produksjonsnummer blandes før bruk.
BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Jotun Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattslipes og avstøves. Smittende, porøse og/eller sugende underlag bør børstes og grunnes med Jotun Grunning for tre og panel. Ujevnheter sparkles med Jotun sparkel for treverk, og flekkmales før maling med 2 strøk Lady Tre & Panel 80.

BRUKSMÅTE:

Lady Tre & Panel 80 er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Malingen påføres med pensel eller rull/fordriver.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
