

JOTUN Sparkel grove underlag

Produktbeskrivelse

Type

Lett sparkelmasse

Egenskaper og fordeler

Kan sparkles ut i tykkelse 0-10 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping.

Bruksområde

Fylling av hull og utjevning av grove flater.

Benyttes til flekk- og helsparkling av bygningsplater, puss og betong. Benyttes kun i tørre rom. Massen anbefales ikke brukt i forbindelse med strimling.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L spann
Generisk type	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomittmarmor.
Tørrestoff	70 ± 2 volum%
Litervekt	0,8 kg/l
Kornstørrelse	0 -0,3 mm
Fyllegenskaper	0-10 mm mm
pH-verdi	9 (ved 10% konsentrasjon)
Viskositet	Pasta.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

Påføringsmetoder

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Kan sprøytes med egnet sprøyteutstyr. Stempelpumpe er ikke anbefalt.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

1 kg/m² ved helsparkling Avhengig av underlagets beskaffenhet.

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Utspeding

En-komponent

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Støvtørr 30 min.

Bruktørr 24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Utstående ujevneheter og betonggrader fjernes med barkspeade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med JOTUN Husvask og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Utfyllinger opp til 10 mm kan legges i en behandling uten sprekke dannelse. Store hull og ujevnheter kan også med fordel fylles med JOTUN Sparkel grove underlag, som fyller bedre. Til sliping av sparkelmasse benyttes slipepapir eller filsebrett.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering


Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Godkjenninger



CE-merking



Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21594890, 26070730

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.