

## Tekniske data

# JOTUN LETTSPARKEL GROV



F010410 07.2009

Jotun Lettsparkel Grov er en lett sparkelmasse til fylling av hull og utjevning av grove flater til innendørs bruk.

Benyttes til flekk- og helsparkling av bygningsplater, puss og betong

Kan sparkles ut i tykkelse 0 - 30 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymp. Massen anbefales ikke brukt i forbindelse med strimling.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitmarmor.
Viskositet.....	Pasta
Litervekt.....	ca. 0,8
Tørrestoff i volum % .....	70
Hefteevne.....	7 kp/cm <sup>2</sup>
Kornstørrelse.....	Gradert fra 0-0,3 mm

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> ved helsparkling. Avhenger av underlagets beskaffenhet.
Påføringsmetode.....	Sparkel eller stålbrett.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Etter ca. 1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann, skal normalt ikke tynnes
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerkning.....	Lagringstid ca. 12 md. i uåpnet spann. Fraktes og lagres frostfritt. Underlaget må ha over +10°C ved påføring.

## BRUKSANVISNING:

### Forbehandling:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flader rengjøres med Jotun Husvask og mattslipes. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand, formolje og andre urenheter.

### Bruksanvisning:

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Utfyllinger opp til 30 mm kan legges i en behandling uten sprekke-dannelser. Større hull bør behandles flere ganger. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

Brukes kun i tørre rom.

Massen inneholder aluminiumssilikat (glassfragmenter) og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

For mer informasjon se [www.jotun.no](http://www.jotun.no) og HMS-datablad



---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---