

JOTUN REPARASJONSSPARKEL



E010710 03.2005

Jotun Reparasjonssparkel oppfyller høye krav til fyllegenskaper f.eks. ved helsparkling av betong, lettbetong og teglstensvegger og ved utsparkling av skader og fordypninger. Kan sparkles ut i tykkelse 0-30 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymp. Massen anbefales ikke brukt i forbindelse med strimling av gipsplater.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomittmarmor.
Farger.....	Grå
Viskositet.....	Pasta
Litervekt.....	0,80
Tørrstoff i volum %	70
Hefteevne.....	7 kp/cm ²
Kornstørrelse.....	Gradert fra 0 til 0,3 mm

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Sparkel eller stålbrett
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann, skal normalt ikke tynnes.
Blandingsforhold.....	En-komponent.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

3 liter
Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet spann. Fraktes og lagres
frostfritt. Underlaget må ha over +5 °C ved påføring.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand og eventuelle salter.

BRUKSMÅTE:

Påføres med stålsparkel eller stålbrett. Større utfyllinger enn 30 mm bør legges i flere lag. Avsliping skjer med finst slipepapir. Da slipestøvet er meget fint, bør en rengjøre nøye. Brukes kun i tørre rom. Skal ikke benyttes som skjøtesparkel ved sparkling av bygningsplater. Massen inneholder aluminiumssilikat (glassfragmenter), og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
