

JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Produktbeskrivelse

Type

Lett akrylsparkelmasse.

Egenskaper og fordeler

Hurtigtørkende, lettslipt og gir en fin overflate.

Bruksområde

For sparkling av dører, lister og annet treverk.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,4 L tube og 3 L spann
Farger	Hvit
Generisk type	Akrylemulsjon
Tørrestoff	59 ± 2 volum%
Litervekt	1,8 kg/l
Fyllegenskaper	0-1 mm mm
pH-verdi	9 (ved 10% konsentrasjon)

Påføringsinformasjon

Påføringsmetoder

Stålsparkel eller bakelittsparkel.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Utspeding

En-komponent

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Støvtørr	30 min.
Overflatetørr	4 t
Overmalingsintervall, minimum	4 t
Bruktørr	4 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Blanke flater rengjøres med JOTUN Husvask, mattslipes og avstøves før sparkling.

Grunning

Nytt treverk grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning før sparkling.

Sparkel, kitt, fugemasse

Til sliping av sparkelmasse benyttes slipepapir eller filsebrett.

For å oppnå best mulig resultat bør det sparkles 2 ganger. Ved større skader/hakk må det sparkles flere ganger, helt til overflaten er jevn når sparkelen er tørr.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45594878, 22337935

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.