

BENAR Blank

Produktbeskrivelse

Type

Blank alkydolje med lysstabilisator for edle tresorter til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Gir en elastisk og vannfast beskyttelse.

Gir en blank værbestandig film som beskytter treverket mot gråning og forvitring og fremhever treets naturlige lød. BENAR Blank er mer diffusjonsåpen enn en lakk og gir derfor en større sikkerhet mot blæring, avflassing og hvitskjolding. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget. Den beholder sin elastisitet gjennom lengre tid og gir derfor en førsteklasses og holdbar beskyttelse for alle tresorter og er spesielt velegnet til tropiske tresorter.

Bruksområde

Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc. Er også egnet som båtolje.

Til utvendig behandling av gran- og furupaneler anbefales pigmenterte systemer. Kan benyttes til malerolje, siloolje etc.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L , 3 L og 10 L
Farger	Klar
Glansgrad	Blank
Generisk type	Alkydolje til utendørs bruk.
Tørrestoff	60 ± 2 volum%
Litervekt	0,93 kg/l
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om.

Påføringsmetoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

Anbefalte data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Viftevinkel	60-80°
Trykk ved dyse	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Forhold under påføring

Påføring sent om kvelden kan medføre duggmatting.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Typisk	35 µm
Våt	Typisk	60 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt	14 - 16	m ² /l
-----------------	---------	-------------------

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur, sug, fuktighet og luftbevegelse

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	48 t	12 t	6 t
Overmalingsintervall, minimum	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping.

Grått/nedbrutt tre slipes ned til friskt treverk. Blanke flater rengjøres med JOTUN Kraftvask og mattslipes. Gammel, løs olje eller lakk fjernes ved nedsliping. Kalkede og smittende underlag skrapes og børstes.

Forbehandling

Nytt eller renskrapet treverk av gran eller furu behandles med JOTUN Impregnering tre.

Grunning

Edle tresorter grunnes med BENAR Blank tynnet 20 % med JOTUN White Spirit. Påføres vått-i-vått til treverket er mettet.

Topptrøk

BENAR Blank: Nytt/Renskrapet tre: Påfør min. 4 strøk. Første strøk tynnes inntil 20 % med JOTUN White Spirit. Slip lett mellom strøkene. **Tidligere behandlet:** Påfør min. 3 strøk uførtynnet. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. For best mulig beskyttelse utendørs anbefales 4 x BENAR UVR. Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Blank.

Ønskes en matt overflate, benyttes BENAR Matt som siste strøk.

Anmerkning

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Avfallshåndtering

Flytende trebeskyttelse må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 1 Ikke relevant.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

30159370, 45970483, 21503230, 21503222

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.