

# DRYGOLIN Pluss oljedekkbeis

## Produktbeskrivelse

### Type

En utendørs oljedekkbeis med moderne vannavvisende teknologi som gir meget god værbestandig beskyttelse. Produktet er vanntynnet. Benyttes i system med VISIR Oljegrunning.

### Egenskaper og fordeler

Teknologien gir ekstra god farge- og glansholdbarhet og lange vedlikeholdsintervaller. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger på overflaten. Produktet har gode påføringsegenskaper og hefter godt.

### Bruksområde

Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeset eller dekkbeiset treverk, også trykkimpregnert.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor.
<b>Farger</b>	Tilgjengelige ferdigfarger: Hvit
<b>Glansgrad</b>	40-60 halvblank
<b>Generisk type</b>	Alkydoljebasert oljedekkbeis forsterket med akryl.
<b>Tørrestoff</b>	44 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,27 (Hvit)
<b>pH-verdi</b>	8
<b>Flammepunkt</b>	72 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 60 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk. Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr behandling kan gi skinnørering og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer.

Husk endevedsbehandling.

### Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

### Anbefalte data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65°- 80°
Trykk ved dyse	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Minimum	40 µm
Tørr	Maksimum	60 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maksimum	130 µm

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt, uhøvlet tre	7 - 10	m <sup>2</sup> /l
Anbefalt, høvlet tre	10 - 15	m <sup>2</sup> /l

### Utspeding

NB! Skal ikke blandes med andre malingprodukter. Ikke tilsett fremmede oljer.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlenge tørketidene. Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene.

#### Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	6 t	5 t	3 t
Overmalingsintervall, minimum	48 t	24 t	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Skitne, ubehandlede flater vaskes med JOTUN Husvask. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med JOTUN Husvask og stålbørstes. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Løs beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask.

Skitne/soppbefengte flater vaskes med JOTUN Kraftvask.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen.

### Grunning

Bare flekker (oppstått etter stålborsting/skraping) grunnes med VISIR Oljegrunning. Bart, friskt treverk påføres VISIR Oljegrunning. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

### Toppstrøk

DRYGOLIN Pluss oljedekkbeis. Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet og nytt uhøvlet treverk: 2 strøk. Grunnede flekker: 1 strøk etterfulgt av 2 hele strøk.

### Anmerkning

Se også Jotuns hjemmeside: [jotun.no](http://jotun.no)

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

48394265, 48394254, 48394284, 48394273, 48394303, 48394292, 48394322, 48394318

---

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.