

JOTUN Lim våtrom

Produktbeskrivelse

Type

Vegglim på PVA (EVA basis).

Vanntynnet emulsjonslim på EVA-basis for oppsetting av tapeter av polyetylenskum, vinyltapeter med vev-, non-woven- eller glassfiberbakside, vinylskum og homogen veggvinyl i våtrom.

Bruksområde

For glassfiberstrie, cellulose/polyestervev og vinyltapeter i våtrom. Kan benyttes som overlapps- og bordlim.

Kan benyttes på alle vanlige underlag som trefiber-, spon- og gipsplater, puss og tidligere malte flater etc. Kan også benyttes ved oppsetting av vinylbekledninger på tette underlag som f.eks. gammel vinyltapet, skummet og homogen vinyl eller laminerte plater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L, 5 L og 15 L
Farger	Hvit
Generisk type	EVA emulsjonslim
Tørrestoff	30 ± 2 volum%
Litervekt	1,02 - 1,04 kg/l
pH-verdi	7 til 8

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Følg anvisninger fra leverandør av tapet. Brukes vanligvis i levert konsistens. Separat overlappslim er ikke nødvendig. Kulørte malte flater kan gi misfarging ved oppsetting av visse vinyltapeter.

Påføringsmetoder

Pensel eller rull. Limet påføres i et jevnt lag.

Forhold under påføring

Sørg for god ventilasjon.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

150-300 g/m², avhengig av underlaget.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy

Rengjøres i vann før limet tørker.

Tørketider

Avhenger av materialtype, temperatur og luftfuktighet. Badekar og dusjrom må ikke benyttes før 1 uke etter oppsetting.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende vinyltapeter fjernes. Tidligere malte flater og tette underlag vaskes med JOTUN Kraftvask, og skylles godt med rent vann. I tillegg nedmattes med slipepapir.

Grunning

Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning. Sugende underlag som f.eks. puss og bygningsplater må forlimes med JOTUN Lim våtrom tynnet med vann i forhold 1:3, eller grunnes med JOTAPROFF Akryl 25 / LADY Våtrom 20.

Sparkel, kitt, fugemasse

Sår og høydeforskjeller i underlaget, samt plateskjøter og spikerholder sparkes med JOTUN Sparkel våtrom.

Lim

For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men allikevel klebe ved oppsetting. I vanlig romtemperatur kan den "åpne tiden" variere fra 5-30 minutter avhengig av type underlag og temperatur. NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Rester av lim skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

24822819, 24822801, 45199280, 45200426, 45154075

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.