

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893369006038 6
SPRAYLAKK MET.SØLV
400 ML



Lakkspray

Lakkspray

Fargeprøve	Fargenavn	RAL-nr.	Utførelse	Innhold ml	Art.nr.	Pk./stk.	Anvendelses-område	Forbehandling	Basis min. tørketid	
	Rød	3000	silkeglans	400	0893 343 000	6			Nitro-kombinasjonslakk ca. 20 min	
	Würtherød	3020	høyglans	600	0893 333 020					
	Mestablå	5002	høyglans	600	0893 335 002					
	Himmelblå	5015	silkeglans	400	0893 345 015					
	Smaragdgrønn	6001		400	0893 346 001					
	Kremhvit	9001		400	0893 349 001	12	Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer	Rustne metaller må grunnes med Würth Rust-stopp grunning, art.nr. 0890 190 (spray) eller art.nr. 0890 191 (boks)	AC ca. 20 min.	
	Sort	9005	matt	400	0893 329 005					
	Sort	9005	høyglans	400	0893 369 005					
	Sort	9005	silkeglans	400	0893 349 005					
	Sort	9005	høyglans	600	0893 339 005	6	Nato-kjøretøy og utrustning	Metaller grunnes med Würth Grå grunning, art.nr. 0890 180. Tre grunnes med Würth Tettegrunning, art.nr. 0893 18 Plast grunnes med Heftgrunning, art.nr. 0893 190	Nitro-kombinasjonslakk ca. 20 min.	
	Hvit	9010	silkeglans	400	0893 349 010					
	Hvit	9010	høyglans	600	0893 339 010					
	Klarlakk	-	silkematt	400	0893 351 920					
	Klarlakk	-	høyglans	400	0893 351 930					
	Kiselgrå	7032		400	0893 367 032					
	Lysegrå	7035		400	0893 367 035					
	Satinsort VW	-	silkeglans	400	0893 349 110					
	Mestagul	1007	høyglans	600	0893 331 007					
	Gul	1032	høyglans	600	0893 331 032					
	Guloliven (nato-oliven)	6014	kamuflasjefarge	400	0893 326 014	DB koffertromfarge				
	DB-nr. Galinitgrå	129	silkeglans	400	0893 349 129	Varig beskyttelse av felger mot steinsprut, salt etc.	Kunstharpiks-Nitro-kombinasjonslakk, ca. 20 min.			
	Sølv	9006	metallic	400	0893 369 006					
	Sølv	ca. 9006	metallic	600	0893 339 006					
	Perlesølv	-	kromeffekt	400	0893 351 895	6	Kan brukes på tre, metall, stein, glass og de fleste plast-typer	Kunstharpiks-akryllakk, ca 20 min.		
	Signalrød	3026		400	0893 353 026					
	Sort silkeglans	9005	Varmebestandig til ca. +650°C Bensinbestandig etter innbrenning	400	0893 359 005	12	Varmeutsatte deler, f.eks. motorrom, eksosanlegg, radiator	Delene må være rene og fettfrie	Akryllakk, ca. 30 min. Full utharding ved "innbrenning"	
	Rødbrun	-	Rust-stopp grunning	300	0890 190				På rustangrepne overflater	Kunstharpiks-lakk ca.30 min.
	Grå	-	Grå grunning	400	0890 180				Metalloverflater	Nitro-kombinasjonslakk
	Transparent	-	Plast-grunning	400	0893 190	6	Forbedrer hefte-evnen på de fleste plast-typer	Spesiallakk Tørketid ca. 20 min.		

Fargene på oversikten kan av trykktekniske grunner, avvike noe fra originalfargen.