

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0875910100061 10

BUNNFYLLINGSLIST GRÅ Ø:15  
MM



# Bunnfyllingslist

## For fuge- og tettemasser

### Basis: Polyetylen

- Praktisk forpakning, enkel å trekke ut
- Polyetylenskum med lukket porestruktur
- For bunnfylling av bevegelsesfuger
- Farge: grå
- Glatt overflate
- Forhindrer trepunktheft
- God fyllevne
- Leveres i hel lengde

### Tekniske data:

Ø mm	Art. nr.	Ant. m/pk.
15	<b>0875 815 100</b>	100
20	<b>0875 820 100</b>	50

Egenvekt	Ca. 33 kg/m <sup>3</sup>
Bruddforlengelse	Ca. 150%
Temperaturbestadighet	- 40° C til + 80° C
Brennbar	Ja



# Bunnfyllingslist

## For fuge- og tettemasser

- Runde stenger av mykt polyuretanskum med åpne celler
- For bunnfylling av dilatasjonsfuger
- For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing
- God fyllevne i fugene
- Sterkt komprimerbar
- Hindrer trepunktheft
- Rundprofilen blir skåret av blokkvare ved hjelp av varme  
Dette betyr forsterket ytterhud og derav bedre spenst

### Tekniske data:

Lengde cm	Ø mm	Art. nr.	Ant. mtr. pr. kart.
100	15	<b>0875 910 100</b>	1.000
	20	<b>0875 920 500</b>	500
	30	<b>0875 930 200</b>	200

Farge	Grå
Diameter	15 til 50 mm
Lengde	1 m stangvare
Egenvekt	Ca. 22 g/dm <sup>3</sup>
Trykkstyrke	0.004 N/mm <sup>2</sup>
Trekkstyrke	0,1 N/mm <sup>2</sup>
Bruddforlengelse	Ca. 150%
Temperaturbestadighet	- 40° C til + 100° C
Brennbar	Ja



# Fugepinne

## For glatting av fugemasse

### Bruksanvisning

Fugepinnen gjennomvætes med en tynn såpe-oppløsning. Med fugepinnen klappes og trykkes fugemassen forsiktig inn i fugen til fugemassen og fugesiden overalt har kontakt med hverandre. Deretter trekkes fugepinnen forsiktig over fugemassens overflate for å gjøre den glatt. Unngå at det trenger overflødig vann fra fugepinnen ned mellom fugemassen og fugesiden.

Art. nr.	Bredde
<b>1895 710</b>	10 mm
<b>1895 715</b>	15 mm
<b>1895 720</b>	20 mm