



Produkt	Forbruk mm/m ²	Lag-tykkelser	Bearbeidings-tid	Belegnings-klar	Til underlag							Gulvbord		
					Betong	Sem.puss	Anhydrit	Støpeasfalt	Terrazzo	Magnesit	Spon/Kryssf.	(Treverk)	Stål	
ARDURAPID SEMENT														
ARDURAPID 35	3,1-3,7 kg/m ² /cm	10-60 mm	45 min.	24 timer	X	X								
A35-MIX/A34-MIX	18,6 kg/m ² /cm	20-60 mm	45 min.	24 timer	X	X								
ARDURAPID SPARKELMASSE														
ARDURAPID 5 Håndsparkelmasse	1,15 kg	0-4 mm	5 min.	30 min.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ARDURAPID 45 Håndsparkelmasse	1,6 kg	0-10 mm	15 min.	1 time	X	X	X	X ■	X	X	X ■	▲ X ■		
ARDURAPID 55 Selvutjevneende sparkelmasse	1,5 kg	0-10 mm	15 min.	1-2 timer	X	X	X		X	X	X			X
GULVSPARKELMASSE														
ARDEX K15 Selvutjevneende sparkelmasse	1,5 kg	0-10 mm	30 min.	24 timer	X	X	X	X ■	X	X	X ■	▲ X ■	X ■	
ARDEX E70 Selvutjevneende sparkelmasse	1,7 kg	3-30 mm	30 min.	24 timer	X	X	X		X	X	X ■	▲ X ■		
ARDEX E10 Selvutjevneende sparkelmasse	1,7 kg	0-10 mm	30 min.	24 timer	X	X	X		X	X	X			X
ARDEX K25-MIX Selvutjevneende sparkelmasse	1,8 kg	5-60 mm	30 min.	48 timer	X	X								
ARDEX K-14 Selvutjevneende sparkelmasse	1,5 kg	0-10 mm	30 min.	24 timer	X	X	X		X	X	X ■	▲ X ■	X ■	
ARDEX A30 Håndsparkelmasse	1,25 kg	0-5 mm	15 min.	2 timer	X	X	X	X ■	X	X	X ■	▲ X ■		
UTENDØRS GULVSPARKELMASSE														
ARDUR 300 ✱ Selvutjevneende sparkelmasse	1,8 kg	4-15 mm	45 min.	Etter uttørring	X	X								
PRIMERE														
ARDION 51	50/300 g/m ²	Påføres m/kost			X 1:1	X 1:3	X 1:3	X 1:0,5	X 1:0,5	X 1:0,5	X 1:0,5	X 1:0,5	X 1:0,5	
ARDION 82	100/200 g/m ²	Påføres m/rulle			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

✱ VÆRBESTANDIG - KAN ANVENDES INNEN- OG UTENDØRS

▲ MED ARMERINGSNETT. HVIS DET ETTERFØLGENDE MONTERES PLATER, KAN ARMERINGSNETT UTELUKKES

■ MED ARDION 25

GENERELT

- Se også de korte produktbeskrivelser på baksiden av sparkelguiden.
- For bredere informasjon om de enkelte produkter henviser vi til våres respektive datablad.
- De enkelte sparkelmasser kan sparkles i større lagtykkelser enn nevnt ovenfor, hvis de strekkes med 1/3 del 0-4 mm sand eller 1/2 del 0-8 mm grus. Ved iblanding av sand må vannmengden ikke økes.

ARDEX

SPARKELGULV



ARDURAPID SPARKELMASSE & SEMENT

GULVSPARKELMASSE

TYNNPUSS

PRIMERE



nielsen & trellade

Produktoversikt

ARDURAPID SEMENT

- ARDURAPID 35** Vannbindende hurtigsement til støping av gulv i flytende og faste konstruksjoner. Gangbar etter 3 timer og belegningsklar etter 24 timer. Tilsettes sand, kornstørrelse 0-8 i forholdet 1:4 eller 1:5.
- A35-MIX/A34-MIX** Ferdigblandet hurtigstøp til legging i faste og flytende konstruksjoner. Gangbar etter 3 timer og belegningsklar etter 24 timer. Skal ikke tilsettes sand.

GULVSPARKELMASSE

- ARDURAPID 5** Lynhurtig reparasjonssparkelmasse, som er belegningsklar etter 30 minutter. Hefter på alle normale underlag uten priming.
- ARDURAPID 45** Sementbasert, pastaaktig, meget hurtig torkende og spenningsfattig gulvsparkelmasse. Velegnet til f.eks. reparasjon av trappeforkanter, sparkling av fall til avløp m.m. Belegningsklar etter 1 time.
- ARDURAPID 55** Fleksibel reparasjons-/reoveringsmasse til nesten alle undergulvstyper. Selvnivellerende. Høy vedheftningsevne, hurtig herdende og torkende også i tykke lag. Belegningsklar etter 1-2 timer.
- ARDEX K15** Sementbasert, selvnivellerende, hurtig torkende og spenningsfattig gulvsparkelmasse og minipuss. Er gangbar etter 2 timer. Sliping og ettersparkling er unødvendig.
- ARDEX E70** Sementbasert, selvnivellerende, hurtig torkende og spenningsfattig gulvsparkelmasse. Velegnet til store lagtykkelser. Også som innstøpningsmasse for varmekabler. Se egen brosjyre.
- ARDEX E10** Selvnivellerende gulvsparkelmasse til sparkling av gulv før pålegging av gulvbelegg. Gangbar etter 2 timer og belegningsklar etter 24 timer.
- K-25 MIX** Prosjektsparkelmasse til store flater. Til lagtykkelser fra 5-60 millimeter. Gangbar etter 2 timer.
- ARDEX K-14** Selvtørkende systemsparkelmasse med ekstremt gode flyteegenskaper til lagtykkelser fra 0 til 10 millimeter. Ved lagtykkelser over 10 millimeter skal ARDEX K-14 tilsettes sand.
- ARDEX A30** Sementbasert, finkornet universalsparkelmasse til gulv og vegg. Ideel på alle typer underlag. Hurtigtørkende og belegningsklar etter kun 2 timer. Leveres i 12 1/2 kg sekker med håndtak.

UTENDØRS SPARKELMASSE

- ARDUR 300** Sementbasert utendørs sparkelmasse.

PRIMERE/TILSETNINGER

- ARDION 51** Akrylbasert primer til støvbinding og porelukking samt etablering av heftebro på sugende og ikke-sugende underlag.
- ARDION 82** 2-komponent løsemiddelfri epoxybasert primer. Til tette og glatte underlag. Sørger for optimal vedheft til underlaget.
- ARDION 25** Kunstharpikstilsetning til ARDEX sparkelmasse. Sørger for økte elastiske egenskaper og forbedrer slitestyrken.

**ARDEX SKANDINAVIA A/S**

Jerikoveien 10 B Telefon: 22 61 05 00
 1067 OSLO Telefax: 22 61 05 75
 E-post: ardex@ardex.no