

# PROFIL MURSTRUKTUR GROV



F010059 06.2010

PROFIL MURSTRUKTUR GROV er en matt, akrylbasert strukturmaling for innvendig bruk. Benyttes som dekkstrøk på vegger, av puss, betong, lettbetong, sandsparkel, bygningsplater, tapet, tidligere malte flater etc. PROFIL MURSTRUKTUR GROV gir en meget dekorativ strukturvirkning, og påført med strukturrull i kombinasjon med annet verktøy kan en rekke forskjellige strukturmønstre oppnås. Den er elastisk og dekker over riss og hårsprekker samtidig som strukturvirkningen skjuler defekter og ujevnheter i underlaget.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit
Glans.....	Matt
Viskositet.....	Pastakonsistens
Litervekt.....	1,70
Tørrstoff i volum % .....	63

## BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	0,5 - 0,8 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget.
Påføringsmetode.....	Skumplastrull med grove porer eller pensel.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	Ca. 1,0 time
Min. intervall for overmaling.....	2 - 4 timer
Brukstørr, minimum.....	Ca. 24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann.
	Rengjøring: JOTUN PENSELRENS og vann

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	3L og 10L
Anmerkning.....	Forskjellige produksjonsnummer blandes sammen før bruk ved påføring på samme vegg. Under påføring må underlaget og luftens temperatur være minimum +10 °C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. PROFIL MURSTRUKTUR GROV leveres i hvit. Hvis annen farge ønskes overmales PROFIL MURSTRUKTUR GROV med LADY VEGG SILKEMATT 10.

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent, tørt og fri for løse partikler. Smittende eller sterkt sugende underlag skrapes og børstes før seising med JOTUN MUR GRUNNING VANNTYNNET. Tidligere malte flater skrapes og børstes fri for løs, gammel maling og vaskes med JOTUN HUSVASK (se egen bruksanvisning). Gammel, blank maling nedmattes i tillegg med slipepapir. Løstsittende tapet fjernes. Vinyltapet må fjernes i sin helhet, deretter males hele veggene med JOTUN HEFTGRUNNING V. Tekstiltapet grunnes med JOTUN GRUNNING FOR TAPET. Sår og større ujvnheter bør sparkles med JOTUN LETTSPARKEL FIN - GIPSPLATESPARKEL eller JOTUN LETTSPARKEL MEDIUM. Mindre sår kan fylles direkte med PROFIL MURSTRUKTUR. Bom, setningssprekker og større sår må pussrepareres. Bart jern og spikerhoder grunnes med BENGALACK METALLGRUNING ARCANOL.

### BRUKSMÅTE:

PROFIL MURSTRUKTUR GROV skal påføres fyldig og jevnt. Bruk Jordans Strukturrull som gir en dekorativ struktur. Rullen fylles rikelig med materiale og påføres ovenfra og nedover ca. 30-40 cm om gangen. Rullingen foretas langsomt og uten å presse rullen mot underlaget. Slik påføres PROFIL MURSTRUKTUR GROV i røfter på ca. 1 m<sup>2</sup> til et jevnt, tykt lag. Deretter foretas en lett overrulling ved å føre rullen i en retning for å oppnå lik og jevn struktur. Påse jevne overganger mellom røftene. Ønskes en annen struktur enn det strukturrullen gir, kan dette gjøres med umiddelbar bearbeiding av materialet eller påføring ved hjelp av annet verktøy som f.eks. stålsparkel, svamp, limsparkel, murskje etc. Til utsparing anvendes pensel og for å lette dette arbeidet kan f.eks. et stålbrett benyttes til å holde inntil de flater som skal spares ut under påføringen. PROFIL MURSTRUKTUR GROV bør ikke benyttes nærmere enn 10 cm fra ovner eller røykerør.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---