

JOTUN TREOLJE



E020501 06.2007

Spesialolje for impregnert treverk. Kun for utendørs bruk. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Jotun Treolje er meget vannfast og leveres i tre varianter, klar, grønntonet og gylden. Den klare skal ikke brukes uten fargetilsats - se farger under fysikalske data.

Jotun Treolje motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke og har en god penetrering (inntrengning i underlaget). Anbefales på trykkimpregnert og vakuumpregnert trevirke som f.eks. terrassegulv, levegger, hagemøbler etc.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkydolje/kinesisk treolje
Farger.....	Grønntonet, gylden og klar. Den klare anbefales brukket over Jotun Multicolor.
Viskositet.....	12 sek (DIN 4)
Litervekt.....	0,85-0,86
Tørrstoff i volum %	30
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	8-10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Flat eller rund pensel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	6 timer
Brukstørr, minimum.....	1 døgn. timer Avhengig av underlagets temperatur, innsug, fuktighet og luftbevegelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/e): 700 g/l (2010). Produktet inneholder maks 700 g/l VOC.
YL-gr. 2.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 6 % med Jotun Multicolor Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Innholdet i spann med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå

fargeforskjell. Pigmentert behandling gir best beskyttelse.
Må ikke benyttes på rimet treoverflate.
P.g.a. fare for selvantennning må brukte kluter brennes
umiddelbart etter bruk.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt før behandlingen starter. Grønske og soppbefengte flater vaskes med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask og behandles med Jotun Sopp- og Algedreper. Meget slitte flater anbefales stålborstet slipt og vasket.

BRUKSMÅTE:

Nytt impregnert treverk: Nytt impregnert treverk bør tørke 2 - 4 uker, avhengig av vær. Eventuelle utslag av kobbersalter (grønne krystaller) spyles av med vann (hageslange) sammen med bruk av en stiv børste. Når treverket er tørt påføres 1-2 strøk Jotun Treolje, vått-i-vått. Eventuelt overskudd tørkes av med en tørr, lofri klut. Oljen skal trenge inn i treverket og ikke danne film. Endaved bør behandles ekstra godt. Videre vedlikehold etter behov.

Gammelt eller tidligere oljet treverk: Skitne eller soppbefengte flater rengjøres med Jotun Husvask/Kraftvask. Til fjerning av gammel treolje benyttes Jotun Terrasserens + Jotun Terrassebleker i henhold til bruksanvisningen. Værslitte flater stålborstes eller slipes til fast underlag. Påfør 2 strøk Jotun Treolje vått-i-vått. Eventuelt overskudd tørkes av med en tørr, lofri klut.

GENERELT:

Jotun Treolje anbefales ikke benyttet som beis på trehus.
For mer utførlig informasjon, se www.jotun.no og HMS-datablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
