

Fugemasse

codex Brillant Color Xtra

Vannavvisende, fleksibel, farget fugemasse for fugebredder fra 1 til 6 mm.

Anvendelse:

Fleksibel, farget masse til fugging av keramiske fliser med noe sugsevne. Også egnet til naturstein som ikke er sensitive i forhold til missfarging, samt keramiske fliser med sensitiv glaser. Velegnet til arealer inne og ute.

Codex Brillant tilfredsstiller CG2 WA kravene i NS EN 13 888.

Egnet til:

- ▶ Keramiske fliser og mosaikk
- ▶ Liten og middels glassmosaikk
- ▶ Kunst- og naturstein som ikke er sensitive i forhold til missfarging.
- ▶ Keramikk med sensitiv glaser
- ▶ Dusj og badrom
- ▶ Dusjanlegg i offentlige bygg
- ▶ Hoteller, sykehus osv.
- ▶ På varmegulv

Produktfordeler/egenskaper:

Codex Brillant Color Extra er et pulver uten kvartssand, som ved tilsetning av vann blir en smidig, stabil, hydraulisk herdende mørtel. Etter herding vil fugemassen være vannavvisende og diffusjonsåpen.



Typiske egenskaper:

- ▶ For fugebredder fra 1 til 6 mm
- ▶ Vann og smussavvisende
- ▶ Lett å fuge og vaske
- ▶ Gir glatte, fine fugeflater
- ▶ Høy fargebestandighet
- ▶ Vannfast og frostbestandig
- ▶ Innendørs og utendørs
- ▶ GISCODE ZP 1 / Kromreduert

Teknisk data:

Emballasje:	5kg plastpose (alle farger) 12,5 kg papirsekk (sølvgrå)
Lagring:	I plastpose 24 måneder I papirsekk 12 måneder Kjølig og tørt
Farger:	Se fargekart
Vanntilsetning:	Ca. 1,3 liter pr 5 kg Ca 3,25 liter pr 12,5 kg
Bearbeidningstemp:	5 °C til 25 °C
Bearbeidningstid:	2 timer*
Gangbar:	Etter ca. 12 timer*.
Belastbar:	Etter ca. 2 døgn*.
På gulv med varmekabel:	Egnet

* ved 23 °C og 50% luftfuktighet

Forberedelse av underlag:

Eventuelle limrester som fyller opp i fugen, fjernes ned til flistykkelse. Husk også fliskantene. Fugedybden bør være jevn. Rengjør arealene godt. Før fuging skal flislimet være tørt, noe som bla vil avhenge av hvilket flislim som er brukt. Se produktdatablad for det anvendte flislim.

Bearbeiding:

- 1,3 liter kaldt, rent vann helles i en ren beholder. Innholdet i posen (5 kg) helles i beholderen under kraftig omrøring, og blandes til en plastisk masse, fri for klumper. Ved delmengder: 1 kg pulver + 260 ml vann.
- Fugemassen legges i fugen med gummisparkel, gummifugeskive eller fugebrett slik at fugen fylles helt og fugeoverflaten ligger jevnt med flisoverflaten.
- Når fugemassen har begynt å tørke (matt overflate), rengjøres flisene med en fuktig svamp eller svampbrett. Påse at ikke fugemassen vaskes ut av fugene.
- Slør av fugemasse fjernes med fuktig svamp. Bruk ikke tørre kluter eller papir!

Farger:

Se oppdaterte farger på:

www.codex-x.no (søk fargekart)

Forbruksdata:

Flisformat:	Forbruk:*	5 kg pose rekker til ca:*
10 x 10 cm	0,6 kg/m ²	8,3 m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²	12,5 m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²	16,5 m ²

* Avhenger av fugebredde og dybde

Viktige henvisninger:

- ▶ Lagringstid i uåpnet 5 kg plastpose er minst 24 måneder. I 12,5 kg papirsekk minst 12 måneder. Pulver i åpnet emballasje bør brukes snarest.
- ▶ Produktet bør brukes ved 15°C til 25°C. Lavere temperaturløser forlenger herdetidens høyere temperatur forkorter.
- ▶ Ved fuging av svakt eller ikke sugende fliser vil tiden fra påføring av massen til vasking kan utføres bli vesentlig forlenget.
- ▶ På grunn av produktets til dels store innhold av fargepigmenter må det på sugende porøse materialer utføres en prøvufuging.
- ▶ Beskytt nyfugede arealer mot trekk, solskinn eller annen sterk varme.
- ▶ For fugemasse til svømmebasseng, ta kontakt med Uzin Utz Grup Norge AS.
- ▶ Ulik sug i fliskanter og underlag kan ha innvirkning på fargen til den utherdede fugemassen.
- ▶ På sugende, porøse, ru eller sensitive materialer bør det utføres en test for å fastslå beleggets vaskbarhet.
- ▶ Bruk alltid pulver fra samme "batch" på et areal.
- ▶ Kan ikke brukes på arealer som skal utsettes for sterke syrer eller kjemikalier. I slike tilfeller ta kontakt med Uzin Utz Group Norge AS.
- ▶ Ved fuging av ru eller sugende produkter må det vaskes så tidlig at det ikke er dannet en herdet/hard hinne. Hvis mulig bør det testes om belegget lar seg rengjøre ved fuging.
- ▶ Følg også veiledningene og kravene i NS 3420, kapittel N "Mur- og flisarbeider"

Vernetiltak

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.codex-x.no

Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord. Helt tomt emballasje er resirkulerbart.

Produktrester som har vært blandet med vann og er herdet deponeres i henhold til EAL kode 170101. Pulver deponeres under EAL kode 170903