



Erstatter: 2002-09-25

Dato: 2012-07-17

Casco Express Gel 2988

Casco Express Gel er et Cyanakrylat superlim i geleform som herder på noen sekunder. Konsistensen gjør at limet ikke renner eller drypper. Limer tette og porøse materialer. Velegnet til småliming av materialer som metall, smykker, stein, porselen, gummi, hardplast, tre, kork, lær osv. Gir en limtykkelse på 0,2 mm.

- Til porøse og tette materialer
- Hurtigherdende
- Til små limoperasjoner
- Renner ikke
- Drypper ikke

TEKNISK DATA

Produkttype:	Etylcyanakrylat
Emballasje:	3 gram
Farge:	Transparent
Tørrestoff:	Ca 100 %
Konsistens:	Gele aktig
Densitet:	1070 kg/m ³
Monteringstid:	Ca 15 sekunder
Påføringstemp.:	Minst +15 °C
Forbruk:	1 dråpe pr 3-5 cm ²
Temp bestandighet:	-40 °C - +100 °C
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved mindre enn + 20°C. Best i kjøleskap.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Best resultat oppnås når materialene slipes og vaskes med acetone før liming. Kontroller at flatene passer sammen.

Påføring og Montering

Åpne limet ved å skru av plastkorken og stikk hull på membranen øverst på tuben. Trykk lett og påfør et tynt lag med lim på den ene flaten. For mye lim forlenger herdetiden og påvirker holdfastheten negativt. Press flatene sammen og hold de sammenpresset i 15 – 90 sekunder avhengig av type materiale. Full holdfasthet etter 24 timer.

Begrensinger

Hefter ikke på PE, PP eller teflon. Begrenset feste på glass.

Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Uherdet lim fjernes med acetone, herdet lim fjernes mekanisk



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn.
Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Kan hurtig lime sammen hud.

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no