

# Kährs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

---

### KÄHRS ACTIVITY FLOOR

### MONTERINGSHØYDE TOTALT 30 MM

### Bruksområder og spesielle egenskaper

Kährs 15 mm standardbord med forsterkning og energi-absorberende egenskaper kan brukes til mange ulike aktiviteter, bl.a. turn, aerobic, fekting og badminton. Gulvet passer også utmerket i butikker eller på områder der man i jobbsammenheng står og går mye.

- Formstabil takket være klimastyrte produksjonsprosesser.
- Kährs Woodloc®-fuge.
- Raskt og enkelt å legge takket være fugene og presisjonsfremstillingen.
- Tregulv av høy kvalitet som varer i mange år.
- Ferdigbehandlet med UV-herdet lakk.
- Kährs UV-lakk gjør gulvet slitesterkt og lett å holde rent.
- Lav monteringshøyde på totalt 30 mm (15 mm + 6 mm + 9 mm).

### Konstruksjon

- Kährs Activity Floor er patentsøkt.
- Overflatesjiktet består av staver som er saget.
- Mellomsjikt av staver i massiv furu.
- Bakside i granfinér.
- 6 mm støtteelement i HDF.
- 9 mm fjæringselement i polyetylen/polyeterskum.
- Gulvet leveres komplett med fabrikkmonterte støtte- og fjæringselementer.

### Overflatesjiktets tykkelse

- Ca. 3,5 mm.

### Overflatebehandling

- Ferdiglakkert med UV-herdet polyuretan/akrylbasert lakk (silkematt ca. 30° Gardner). Lakken inneholder verken løsemidler eller formaldehyd. Den er slitesterk og bevarer treets naturlige karakter.
- Baneoppmerkinger kan males direkte på den behandlede overflaten i henhold til produsentens anvisninger. Strekmalingen skal være av typen epoksy eller polyuretan, f.eks. Nordsjö Epolan V, Jotun Penguin Hardtop AS.
- Gulvet kan behandles med ekstra lag med lakk for å forsterke strekoppmerkingen. Det bør påføres ett eller to strøk. Dette er spesielt viktig der det benyttes en kombimaskin til rengjøring. Se lakkleverandørens anvisninger.

### Tester

Kährs Activity Floor er testet og godkjent i samsvar med DIN 18032-2 ved Norsk byggforskningsinstitutt.

### Krav til undergulvet

Undergulvet må vær tørt, rent, plant og fast. Betingelsene i HusAMA98, tabell 43.DC/-1 og MDB. 3 gjelder. Legg for øvrig merke til våre krav til undergulv. Du kan laste ned vår brosjyre Krav til undergulv og gulvvarme fra vårt nettsted for fagfolk, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com). Gulvet kan legges på betong, sponplater, gipsplater, osv.

### Legging

Kährs Activity Floor legges flytende. Det betyr at bordene legges løst på undergulvet og kobles sammen med Kährs Woodloc®. Regn med et svinn på ca. 2 % ved normal legging, dvs. i rommets lengderetning. Hvis gulvet er bredere enn 25 m, må det deles med en ekspansjonsfuge. Utførlig informasjon finnes i våre leggeanvisninger som kan lastes ned fra vårt nettsted for fagfolk, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com).

### Gulvvarme

Kährs Activity Floor er egnet til legging på gulvvarme, men husk at luftgapet øker varmegjennomgangsmotstanden.

### Vedlikehold

Informasjon om problemer forbundet med glatt gulv og fjerning av håndballklister finnes i vår stell og reparasjon-veiledning. Last den ned fra vårt nettsted for fagfolk, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com).

### Fuktighetsinnhold

Fuktighetsinnhold ved levering:  
7 ± 2 %.

### Vekt

- 10 kg/m<sup>2</sup>

### Forpakning

- Beskyttende PE-folie (resirkulert).

### Innhold i forpakningen

Bredde	Lengde	Antall	m <sup>2</sup>
200 mm	2423 mm	4	1,94