PRODUKTDATABLAD

FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikkforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk		Type			
	Vitra		**Steintøy**	Glasert	Blank	
Leverandør av materialer	**Narvik Steinsenter AS** Floveien 3 8520 Ankenesstrand	**tlf** **fax** **web**	76950490 76950499 narviksteinsenter.no	**Importør**		**Flis Fram AS** Sagveien 21A 0459 Oslo

PRODUKT BENYTTET			
Art.nr	**Varenavn**	**Størrelse**	**Skligr.**
VIT-03	ARK. 97x297 RAL0606020 SOFT BROWN GLOSSY	M10x30	Blank ovf.
K086094		Tykkelse 6mm	

Egenskapsdeklarasjon:		**Serie**		
NORM NS EN 14411 Bl b		**Pro Color**	**ISO 13006 Bl b**	**NS EN 176**
Vannopptaksklasse 0,5<E<3% max 3,3%		**Max 3%**	ISO 10545-3	NS EN 99
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			DIN 51130/industri R9-R13	DIN51097/barfot ABC
Bøyefasthet og bruddfasthet	Min	**>30 N/mm2**	ISO 10545-4	NS EN 100
Bruddstyrke	Min	**> 1100 N**		
Slitasje PEI 1 - 5		**2**	ISO 10545-7	NS EN 154
Kjemisk bestandighet	min UB	**GLA-GLC**	ISO 10545-13	NS EN 122 / 106
Flekkbestandighet	min 3	**Kl.3**	ISO 10545-14	NS EN 122 / 106
Frostsikker i.h.t. Norske krav		**Nei**	ISO 10545-12	NS EN 202
Brannklasse		**A1 - A1fl**	Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.	

Miljøsertifisering				Green Building Council (GBC)	
Produsent /	**UNI EN ISO 14001**	**LEED**	**ECOLABEL**	**SOCIO**	**UNI EN ISO 9001:2008**
Produkt	Ja				Ja

Vedlikeholdsinstruks:				16012020 / sme ret
Byggerenhold	Slutt rengjøres og ferdigstilles.			
Førstegangsbehandling	Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling			
Daglig renhold	Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten.			
	Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler		PH nøytral er rundt PH 7	eks.Fila Cleaner PH 7,2
Vedlikehold og pleie	Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
Fugemasse	Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.			