

HUNTONIT

FDV- 001

Produkt: Huntonit Brannit takplater
Format: 11 x 620 x 1220 mm

| Anvendelsesområde | |
|-------------------|--|
| Montering | Tak i klimaklasse 2 IKKE VÅTROM |
| Overflate klasse | B. s1-d0 |
| Montering | På langsgående lekter eller direkte på bjelkelag |
| Spiker | 1,7 X 25 mm hodestift. Kremper: \geq 10mm rygg, og tilsv. kap. Skruer: BK.25 el.tilsv. |
| Avstand fester | 15 cm spiker/ skruer / kremper |

| Leverandør | |
|------------|---|
| Navn | HUNTONIT AS |
| Adresse | Postboks 21, 4701 Vennesla |
| Telefon | 381 37100 |
| Faks | 381 37101 |
| Hjemmeside | http://www.byggma.no |
| E-post | byggma@byggma.no |

| Produktbeskrivelse | |
|--------------------|--|
| Betegnelsen | Plater for innvendig bruk In1. |
| Malingstype | 1. Brannitmaling, flammedempende. YL gruppe 00. 2. Vanntynnbar akrylmaling er godkjent for vedlikehold av overflatens brannhemmende egenskaper. |
| Glans/NCS nr | Glans 20 - NCS S 0502 Y |
| Renhold | Vaskes med fuktig klut. Ikke steam rens |
| Frekvens | Etter behov |
| Avgassing | Ingen skadelige avgassinger til inneklimate |

| Merknader | |
|------------------|---|
| Lagring på bygg | Akklimatiseres / tempereres før bruk. Lagres på plant og tørt underlag |
| Bearbeiding | Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales |
| Tapetlim | Ved tapetsering av vegg, må eventuell tapetlim som kommer på takplatene, straks vaskes bort. Tapet lim vil fungere som en langsomtvirkende malingsfjerner. |
| Vedlikehold | Platene vedlikeholdes med vanntynnbar akrylmaling. Denne er testet med tanke på vedlikehold av B. s1-do. Dette er godkjent av SINTEF som vedlikeholdskonsept. |
| Byggeplass miljø | Alt murarbeider og annet vannsøl, skal være avsluttet, og bygget ha en relativ luftfuktighet på max. 60%. Platene akklimatiseres i emballasjen. Brannit må ikke monteres i rom med høy luftfuktighet eller der platene utsettes for direkte fuktbelastning |
| Godkjenning | Godkj. Nr. 1071-CPR-3071 Gyldig til: 01.01.2020 |

Erstatter: 10.02.2016

Endret: 02.01.2019