

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

Opprinnelse	Fabrikk	Type			
	Viva Italia	Porcelanato GL			
Leverandør av materialer	L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	tlf	22 80 18 00	Importør	Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo
		fax	22 80 18 01		
		web	www.fagflis.no		

PRODUKT BENYTTET					
Art.nr	Varenavn	Størrelse		Skligr.	
VIV-306016	CEMENTO 30x60 SAND P.294	30x60		R10	
		tykkelse 10mm			
Egenskapsdeklarasjon:			Serie		
NORM NS EN 14411 BI a			NR 21		ISO 13006 BI a
Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6%			0,10 %		ISO 10545-3
Sklisikkerhetsgruppe (gulv)			R10		DIN 51130/industri R9-R13
Bøyefasthet og bruddfasthet			Min	> 50 N/mm ²	ISO 10545-4
Bruddstyrke			Min	> 2000 N	ISO 10545-6
Ripefasthet			Max	175 mm ³	ISO 10545-6
Kjemisk bestandighet			min UB	VGLA/GHA/UA/ULA/U	ISO 10545-13
Flekkbestandighet			min 3	5	ISO 10545-14
Frostsikker i.h.t. Norske krav			Ja		ISO 10545-12
Brannklasse			A1 - A1fl		Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild.
Miljøsertifisering	EPD	Ja		Green Building Council Italia	
Produsent /	UNI EN ISO 14001	LEED	ECOLABEL	SOCIO	
Produkt				Ja	
Vedlikeholdsinstruks:					
Byggerenhold		Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5			
Info		Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt.			
Behandling	Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug.				
Daglig renhold		Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler			
		Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler	PH nøytral er PH 7		eks.Fila Cleaner PH 7,2
Grovent ved skittent gulv	Fjerning av uorganisk		Sure vaskemidler		PH 0 til < PH7
	Fjerning av organisk		Basiske vaskemidl		PH14 til >PH7
Vedlikehold og pleie		Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7			
Fugemasse	Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for.				