

Ytong Reparasjonsmørtel (Type 30)

Bruksanvisning / Tekniske data

Reparasjonsmørtel til å fylle ut skår og hull i Ytong-blokker og -plater.
Kan brukes til alle densiteter av Ytong porebetong.

Egenskaper

- God vedheft.
- Høy isoleringsverdi.
- Svært drøy.
- Minimalt svinn, små spenninger.
- Porebetonghvit i farge.

Kvalitet

- Bindemiddel ifølge EN 197 sement og EN 459 byggekalk.
- Kornkurve 0/1,2 mm.
- Produktet overvåkes i henhold til XELLA kvalitetsstyring.

Underlag

Underlaget skal være suge- og bæredyktig, rent, støv- og frostfritt og ikke gjennomtrengt av fukt og skal ikke ha gamle pusseunderlag som forringer vedheften.

Bearbeidningsanvisning

Bland mørtelen med den angitte vannmengden, ca. 10 liter for hånd eller med røremaskin, slik at den blir lett å arbeide med og fri for klumper. Trykk den blandede reparasjonsmørtelen inn der det er skader/hull, og trekk den over overflaten. Etter at reparasjonsmørtelen har stivnet, trekkes eller slipes den av med et egnet verktøy. For lag inntil 50 mm tykkelse per lag.

Sikkerhetsanvisning

Mørtel reagerer sterkt alkalisk med fukt, derfor må hud og øyne beskyttes. Skyll grundig med vann ved kontakt. Kontakt lege omgående ved kontakt med øynene.

OBS!

Ikke tilsett ytterligere tilsetningsstoffer eller bindemidler. Beskytt pusset mot rask uttørking, dekk ev. til overflaten, eller hold den fuktig. Ikke foreta klargjøring under 5 °C eller på frosne underlag.



For ytterligere informasjon:

Se sikkerhetsdatablad på www.ytong.no

Xella Norge A/S Dansrudveien 75, 3036 Drammen, Tel: +47 32 23 24 40, no

YTONG

multopor

Ytong Reperasjonsmørtel (Type 30)

Bruksanvisning / Tekniske data

Reperasjonsmørtel til å fylle ut skår og hull i Ytong-blokker og -plater.
Kan brukes til alle densiteter av Ytong porebetong.

Tekniske data

Klasse for trykkfasthet	CS II ifølge DIN EN 998-1
Brannklasse	A1, Ikke brannfarlig
Kapillær, vannabsorpsjon	W 0
Varmeledningsevne	$\lambda_{10,dry} \leq 0,18$ W/mK for P= 50 %
Varmeledningsevne	$\lambda_{10,dry} \leq 0,20$ W/mK for P= 90%
Diffusjonsmotstandstall	$\mu < 20$
Forarbeidstid	Ca. 25 minutter
Oppbevaring	Tørt på pall, 6 måneder
Leveringsform	12,5 kg per sekk



For ytterligere informasjon:

Se sikkerhetsdatablad på www.ytong.no

Xella Norge A/S Dansrudveien 75, 3036 Drammen, Tel: +47 32 23 24 40, no

YTONG

multipor