

Niveau 1

Let tilsmudset gulv

Støvbindende moppe eller en let fugtet svaber.

Niveau 2

Tilsmudset gulv

Junckers Gulvsæbe enten på en hårdt opvredet svaber eller med gulvvaskemaskine.

Alternativt kan Junckers Harpiksfjerner H₂O anvendes i vaskevandet.

Niveau 3

Tilsmudset gulv med håndboldharpiks

Junckers Harpiksfjerner H₂O tilsættes vaskevandet i gulvvaskemaskine. Se dosering på emballagen.

2 baner vaskevand udlægges i bræddernes længderetning og opsuges umiddelbart her-efter eller efter max 5 minutters virketid.

Pletter af harpiks behandles evt. med ufortyndet Harpiksfjerner H₂O før gulvvask og tørres op efter max. 10 minutter.

minimalt vand
minimalt vand




Vask med gulvvaskemaskine


1. Vask af sportsgulve skal altid ske ved kørsel på langs af brædderne.
2. Vandmængden skal altid være på laveste trin.
Vandforbrug: Højest 40 ltr. på 1.000 m².
Vandtab: Højest 10 ltr. på 1.000 m².
Kendes mængden ikke måles, hvad der er tilbage i maskinen af rent og snavset vand med et litermål.
3. Der må aldrig efterlades vand ved vendinger og stop. Vandet skal omgående tørres op!
4. Ved udlægning af vaskevand i baner skal vaskevand opsuges inden for max 3 minutter.
5. Rengør gummisvaber på sugeren under vask.
Udskift gummikanter eller reparer sugeren, hvis der efterlades vand. Gummisvaber udskiftes mindst 1 gang årligt.
6. Brug Junckers Gulvsæbe eller Junckers Harpiksfjerner H₂O i vaskevandet.
Andre harpiksfjernere kan ødelægge gulvet.
7. Gulvvaskemaskiner med en afskærmning af det roterende vaskehoved kan arbejde med højere rotationshastighed uden vandspild.
8. Anvend bløde børster eller hvide pads.

Kørselsretning for vask med gulvvaskemaskine


korrekt
vaskeretning



forkert
vaskeretning



forkert
vaskeretning



Måling af forbrug og vandtab ved vask

Udstyr:


- Gulvspande
- Litermål

Fremgangsmåde:

1. Tøm alt gammelt vand af maskinen.
2. Hæld 10 liter vand tilsat rengøringsmiddel i maskinens rentvand-tank.
3. Udmål et gulvareal på 100 m² (fx 4 x 25 m).
4. Vask det udmålte gulvareal.
5. Hæld resten af det rene vand fra maskinen op i en spand og mål med litermålet, hvor mange liter **Restvand** der er tilbage.
6. Hæld vandet fra snavsetvands-tanken op i en spand og mål med litermålet, hvor mange liter **Vaskevand** der er tilbage.



Påfy dt vand



Restvand



Vaskevand



Beregninger:


Vandtab = 10 liter ÷ Restvand ÷ Vaskevand.

Vandtabet skal være under 1 liter vand for 100 m² (10 liter pr. 1.000 m²).

Vandforbrug = 10 liter ÷ Restvand

Vandforbrug bør være under 4 liter vaskevand for 100 m² (40 liter pr. 1.000 m²).

Vandtab



Korrekt vaskeretning:

ALTID på langs af brædderne.

NB:

Uanset overlakeringen er trægulve følsomme overfor vand/vaskevand.

HUSK altid ved gulvvask:

Ved maskinvask skal ikke-opsuget vand ved vendinger og maskinstop straks fjernes med en tør klud.

Vandspild i form af blank vandfilm eller sjatter må ikke efterlades, da gulvet derved kan beskadiges.

Junckers
Kundeservice Center:
tlf. 7080 3030
www.junckers.dk
'teknisk information'

Fabrikslakering

Junckers lakerede, massive sportsgulve leveres med en slidstærk JUNCKERS ISOLAK fra fabrik og er klar til brug straks efter lægning.

Linieopstregning

Til opstregning af diverse baner anbefales JUNCKERS HP SportsLine, som findes i følgende farver: Hvid, gul, rød, blå, grøn og sort.

Lakering

For at beskytte stregerne kan man lakere gulvet med Junckers HP Sport, 2 – komponent, inden det tages i brug.



Lakken påføres med et forbrug på ca. 1 liter til ca. 10 m², med en bred pensel, lakrulle eller Junckers applikator. Husk kraftig ventilation. Forefindes friskluftsystem, bør dette være renset for støv. Vinduer bør stå åbne under og efter lakering. Gulvvask må ikke foretages de første 3 døgn.

Rengøring

Daglig rengøring foretages med støvbindende moppe eller en let fugtet svaber. Yderligere rengøring kan ske med vaskemaskine, når vandet omgående opsuges. Søer må ikke efterlades, da gulvet kan tage skade

og skridfaren øges. Efter behov vaskes med JUNCKERS GULVSÆBE - brug ikke sulfo. Før ny lakering mellemslibes med sandpapir korn 150-180. Streger fra gummiåler og andre mærker, der ikke er vandopløselige, fjernes med rensed benzin.



Vedligeholdelse

Før genlakering vaskes gulvet grundigt med JUNCKERS GULVRENS (2 dl. til 10 ltr. vand). JUNCKERS GULVRENS neutraliserer eventuelle sæberester af JUNCKERS GULVSÆBE. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med vand. Herefter mellemslibes med sandpapir korn 150-180. Voks, polish o.l., som vil hindre en god vedhæftning af det nye laklag, fjernes ved maskinafslibning. Når gulvet er tørt, lakeres med JUNCKERS HP SPORT efter forudgående plet-reparation af særligt udsatte steder. Sørg for store måtter ved diverse indgange, så der ikke indslæbes grus og snavs.



Harpiksfjerner

I haller hvor der anvendes harpiks anvendes JUNCKERS HARPIKSFJERNER H₂O. Se produktblad.



NB!

Brugsanvisningen skal følges nøje med hensyn til max 5. min. virketid.

VIGTIG!

Ved anvendelse af andre produkter, end de, der nævnes i denne anvisning, bør det sikres, ved garanti ved rengøring og vedligeholdelse kan fortsætte uændret i hele gulvets levetid.

Opvarmning og ventilation

Generelt:

Den relative luftfugtighed må ikke variere med mere end 30%. Temperaturen sænkes i nattetimerne, og friskluftindtaget reduceres eller afbrydes, så den relativt lave luftfugtighed modvirkes.

Sommer:

Minimalt friskluftindtag i dagtimerne. Om nødvendigt recirkuleres luften. Luftfugtigheden kan reduceres ved friskluftindtag i nattetimerne.

Forår, efterår og vinter:

Der ventileres kun for at opretholde en god luftkvalitet, f.eks. 5-10% friskluftindtag i 6-8 af døgnets timer i

forbindelse med sportsudøvelse. Resten af døgnets timer recirkuleres luften. Opvarmning efter behov.

Bæreevne

Punktbelastning:

(Bordben o.l. med en belastningsflade på min. Ø25 mm eller 25 x 25 mm) Maks. last: 350 kg/punkt Trampoliner forsynes med trykfordelende »sko«, som har en trædeflade på min. 200 x 200 mm.

Rullende last:

(Palle vogne, trampoliner, sækkevogne, trucks, stilladser, biler o.l.).

Massive gummihjul:

Maks. last: 250 kg/hjul

Luftgummihjul:

Maks. last: 300 kg/hjul

Der må aldrig anvendes nylonhjul, metalhjul eller lignende hårde hjul uden beskyttende afdækning af gulvet. Belastninger skal altid flyttes med forsigtighed. Ved større belastninger end ovenfor nævnt anvendes trykfordelende plader, f.eks. 22 mm krydsfinerplader.

For yderligere information se Junckers Tekniske Information på www.junckers.dk eller ring på telefon 7080 3000.

Ovenstående anvisninger m.h.t. opvarmning/ventilation er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut.