

Anbefaling for UZIN-PE 460

Epoxy DPM, overflatebehandling, Damp-Proff-Membran

Eks.homogene gulvbelegg, gummi, pvc,
linoleum og parkett osv.

UZIN Lim

UZIN-NC 170 Selvtjævnende
UZIN-NC 172 Hurtigherdende industrisparkelmasse

UZIN-PE 370 Karbon-Primer ca. 100-150 g.pr.m² eller
sandstrø 2kg.pr.m² vått i andre strøk **UZIN-PE 460** for industriguly

Andre strøk av **UZIN-PE 460**
Påføres med en nylonrulle, forbruk ca. 200 g/m²

Første strøk av **UZIN-PE 460**
Påføres med en nylonrulle, forbruk ca. 250 g/m²

Stålplate betong, limrester eller gulv med slippmidler blastres

**Påstøp av sand og sement med rest fukt max 5%CM,-95%RF eller
støpt betong med restfukt max 6% CM,-98% RF**