

Anbefaling for legging av ledende Noraplan gulvbelegg

LØKKEN A/S

Tlf.:35 50 64 00 - Fax.:35 50 64 20

Ledende Noraplan, 2 mm

UZIN-Selvkleb. Kobberbånd+UZIN-KE 2000 SL
Limspredertanning 23/80, ca. 350 g/m²

Lett sliping og støvsuging

UZIN-NC 170-NC 172
fra ca. 3 kg/m²

UZIN-PE 360 = Dispersion primer
UZIN-PE 460 = 2 Komponent epoxy primer
UZIN-NC 170 = Sementbasert selvutjevne sparkelmasse
UZIN-NC 172 = Sementbasert selvutjevne sparkelmasse belegningsklar 3-4 timer
UZIN-KE 2000 SL = Ledende dispersjons lim

UZIN-PE 360
Påføres med moltopen skumrulle ca. 100 g

Ru betongoverflate, (Stålglatt betong blast)

Betong dekke på grunn, med fuktmembran sperre. max 85% RF

Tørr betong i skille max 85%

Ledende Noraplan, 2 mm

UZIN-Selvkleb. kobberbånd+UZIN-KE 2000 SL
Limspredertanning 23/80, ca. 350 g/m²

Lett sliping og støvsuging

UZIN-NC 170-NC 172
fra ca. 3 kg/m²

Sand 0.4-2mm, strøs på våt primer ca. 2 kg/m² eller **UZIN PE 370** primer

UZIN-PE 460 Epoxy Damp-Proff-Membran
Andre strøk, med nylon skumrulle ca. 200 g/m²

UZIN-PE 460 Epoxy Damp-Proff-Membran
Første strøk, med nylon skumrulle ca. 250 g/m²

Ru betongoverflate, (Stålglatt blastres)

Betongdekke med plastunderlag på grunn max 98% RF

Betongdekke på grunn, uten fuktmembran sperre

Sementpåstøp, med restfukt max. 95% RF