

UZIN UZ 57 NEW

Svært emisjonsfattig dispersjonslim for alle typer tekstilbelegninger

Anvendelse:

Dispersjonslim med meget kraftig monteringshugg og høyt sluttstyrke, for nesten alle tekstil- og kunststoffbelegg også materialer som er stive, vanskelig å legge, til innvendig bruk.

Egnet til:

- Nålefiltbelegg, tekstilbelegg med forskjellige baksider på polypropylenbasis, ”jute”, bomull, polyester og blandinger av disse materialer, og tekstilbelegg med mekanisk påsatt polypropylenbakside.
- Spesielt egnet for tunge nålefiler og vedde tekstilgulvbelegg, når spenninger i belegget krever hurtig og effektiv herding/tørking av limet.
- Tekstilbelegg med polyesterbakside, for tekstilbelegg med helskumbakside og for tekstilbelegg med preget skumbakside.
- Bruk i bolig, prosjekt og industrisammenheng
- UZIN komfort underlag, se produktkatalog
- Bruk på gulv med innebygget varme og belastninger fra hjultrinser på kontor ihht EN 12529
- Spesielt til våt-shampo- og sprøyte-ekstraksjonsrengjøring



UZIN ÖKOLINE



Produktfordeler/egenskaper:

UZIN UZ 57 er et bruksferdig, løsemiddelfritt, vannbasert dispersjonslim for våtliming som kombinerer godt «hugg», limtrådforming og høy sluttstyrke med lavt emisjonsnivå under bruk og etterpå, slik at et godt innemiljø blir ivaretatt.

Typiske egenskaper:

- Lett å påføre
- Meget godt monterings «hugg»
- Riktig limtrådforming
- Høy tidlig fasthet
- Høy endelig styrke
- Løsemiddelfritt
- EMICODE EC1PLUS /meget lav emisjon

Teknisk data:

Emballasje:	Plastspann, 14 kg
Lagring:	Minst 12 måneder
Farge:	Beigehvit
Spes.vekt:	1,29kg/l

Bearbeidings-temp:	Ikke under 15°C gulvtemp.
Forbruk:	Ca 300-550 g/m ²
Avlufting:	5-15 minutter*
Leggetid:	Ca 20 minutter*
Gangbar:	Etter 24 timer*
Endelig fasthet:	Etter 3 dager*

* ved 20°C og normale forhold (65% RF)

Forberedelse av underlag:

Underlaget må være rent, gjennomført, jevnt, glattet, fritt for riss/sprekker og overflateherdet. Underlaget undersøkes/vurderes ihht relevante normer og regler i Norsk Standard. Feil/mangler må vurderes. Uferdige underlag primes med anbefalt UZIN-primer, gjennomtørkes og sparkles deretter med UZIN-sementsparkelmasser. Se eget datablad for det aktuelle produktet.

Bearbeiding:

1. Påfør lim jevnt på underlag ved hjelp av tannsparkel med tannprofil som er tilpasset belegundersiden (se nedenstående tabell). La limet luften ihht påført mengde, romklima, underlagets sugeegenskaper og belegtype. Påfør ikke større arealer enn det som kan belegges innen bearbeidingstiden og pass på å kontrollere at oversmittingen til beleggets bakside er god.
2. Grovt tilskåret gulvbelegg legges på plass i den våte limet, finskjæres og ”rubbes” mot underlag. Etter 20 til 30 minutter vales belegget med en tung vals.
3. Limflekker vaskes straks (mens de er fuktige) med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel eller det bruk et middel som er spesielt beregnet til flekkfjerning.

Forbruksdata:

Tekstilbelegg med	Tannprof	Forbruk
Lett strukturert rygg	A2	300-350g/m ²
Middels strukturert rygg	B1	350-450g/m ²
Grov strukturert rygg	B2	500-550g/m ²

Viktige henvisninger:

- I uåpnet originalemballasje kan produktet lagres i minst 12 måneder på et kjølig, frostoffritt, sted. Åpnet emballasje lukkes/ tettes godt igjen. La limet få romtemperatur før bruk.
- Best bearbeidingsforhold er ved 20°C til 25°C og relativ luftfuktighet under 75%. I gulv mer en 15°C.
- Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger, høye temperaturer og lav luftfuktighet reduserer herdetiden.
- Fuktig underlag kan føre til emisjon og lukt. Bruk derfor limet kun på godt uttørkede arealer.
- Liming direkte på gamle limsjikt kan føre til uforutsette reaksjoner og gi vond lukt. Fjern derfor gamle limsjikt eller legg på et sparkellag før nytt belegg.
- Før legging må belegget akklimatiseres og ligge uten spenning.
- Hvis det er deformerte rulleender, hengepløser eller kanter som ikke ligger plant må dette reklameres på før legging.
- Vertikal montering av myke materialer kan også utføres med UZIN UZ 57 NEW. Påfør limet på den klargjorte veggen med en egnet rull. Bruk straks en egnet limspreder og la limet stå å luften for å etablere «tack». Monter belegget og press fast. Hvis nødvendig, bruk kontaktlim i toppen.
- UZIN UZ 57 NEW har sertifikat for bruk om bord i skip. Be om dokumentasjon.
- Følg også alle relevante normer og regler i Norsk Standard samt anvisninger fra belegprodusenten.

Arbeidsvern:

EMICODE EC 1PLUS/meget lav emisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved bruk anbefales prinsipielt å bruke hudbeskyttelses-krem og å ventilere arbeidsrom godt. Ikke røyk, spis eller drikk under arbeidet. Får man stoffet i øynene eller på huden, skylk straks med store mengder vann.

Avfallshåndtering:

Produktrester bør samles og brukes om igjen. Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord. Tom, dryppfri plastemballasje kan resirkuleres. Emballasje med fuktige produktrester deponeres som spesialavfall. Emballasje med herdet restinnhold er bygg-/anleggsavfall. Oppsamlede, flytende produktrester deponeres som spesialavfall.

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på bruksstedet og forskjell i håndtering av materialer virker inn på det håndverkmessige arbeidet. Et godt resultat er avhengig av en faglig riktig evaluering av byggeplassen og en praktisk og brukerorientert produkthåndtering. Følg også belegprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående produktinformasjon.