





TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	POLYFLOR EC
<p><b>POLYFLOR EC</b></p> <p>Homogen PVC. Ledende gulvbelegg til bruk i bl.a. datarom, telekommunikasjon og industri.</p>    <p><b>100% RESIRKULERBAR</b> <b>25% RESIRKULERT MATERIALE</b></p>  <p><b>Polyflor Nordic</b> Kjelsåsveien 168 B 0884 OSLO Tel.: 23 00 84 00 Fax: 23 00 84 10 <a href="mailto:firmapost@polyflor.no">firmapost@polyflor.no</a> <a href="http://www.polyflor.no">www.polyflor.no</a></p>	Type	EN 649		Homogen PVC
	Overflate			-
	Mønster			Marmorert
	Farger			1
	Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3.500
	Klassifisering	EN 685		34, 43
	Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
	Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
	Format fliser	EN 427	mm / m <sup>2</sup>	60,8 x 60,8 / 5,17 m <sup>2</sup>
	Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
	Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
	Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
	Friksjon	AS/NZS 4586		R9
	Trinnlyd	ISO 717/2 82	dB	Ca. 4
	Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	-
	El. motstand	EN 1081	Ohm	5 x 10 <sup>4</sup> – 2 x 10 <sup>6</sup>
	Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
	Slitasjegruppe	EN 649		M
	Varmekabler			ja, ikke over 27°C
	<p>* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.</p>			