

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

Keramiske fliser

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|--|----------|---|
| Opprinnelse | Fabrikk | Type | | | |
| | Vitra Tyrkia | Steintøy | Glasert | Matt | Gulvkvallitet |
| Leverandør av materialer | FagFlis Oslo | tlf | 22 80 18 00 | Importør | Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo |
| | Ole Deviks vei 36 | fax | 22 80 18 01 | | |
| | 0668 Oslo | web | www.fagflis.no | | |

| PRODUKT BENYTTET | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|---------|
| Art.nr | Varenavn | Størrelse | Skligr. |
| VIT-097004 | ARK. 97x97 RAL7047 A LYS GRÅ MATT | M10x10 | R9A |
| GTIN 8698109585621 | | Tykkelse 6 mm | |

| Egenskapsdeklarasjon: | | Serie | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|--|
| NORM NS EN 14411 BI b | | Ark.Colour | ISO 13006 BI b |
| Vannopptaksklasse 0,5<E<3% max 3,3% | | Max 3% | ISO 10545-3 |
| Sklisikkerhetsgruppe (gulv) | | R9A | DIN 51130/industri R9-R13 |
| Bøye- og bruddfasthet | Min | >30 N/mm ² | ISO 10545-4 |
| Bruddstyrke | Min | > 1100 N | |
| Slitasje PEI 1 - 5 | | 4 | ISO 10545-7 |
| Kjemisk bestandighet | Min B | Resistent | ISO 10545-13 |
| Flekkbestandighet | Min 3 | Resistent | ISO 10545-14 |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav | | Nei | ISO 10545-12 |
| Brannklasse | | A1 - A1fl | Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild. |

| Miljøsertifisering | Green Building Council (GBC) | | |
|--------------------|------------------------------|-------|----------------------|
| Produsent / | UNI EN ISO 14001 | LEED | ECOLABEL |
| Produkt | Ja | | |
| | | SOCIO | UNI EN ISO 9001:2008 |
| | | | Ja |

Vedlikeholdsinstruks: 29112022/sme ret

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Byggerenhold | Slutt rengjøres og ferdigstilles. | | |
| Førstegangsbehandling | Behandling ikke nødvendig. Materialet er glasert og trenger ingen behandling | | |
| Daglig renhold | Vask med microfiberklut el.en klut som ikke loer. Tørk gjerne over med en tørr klut, så unngår man vaskestriper i overflaten. | | |
| | Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler | PH nøytral er rundt PH 7 | eks.Fila Cleaner PH 7,2 |
| Vedlikehold og pleie | Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7 | | |

NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel»

| | |
|-----------|---|
| Fugemasse | Egnet type fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for. |
|-----------|---|