


Silka Plade



Anvendelse

Silka Plader er kalksandstens plader med høj densitet og trykstyrke. Silka Plader anvendes til indvendige skillevægge og bagmur, specielt hvor der stilles særlige krav til brandegenskaber og lydæmpning.

Egenskaber

- Høj trykstyrke
- God lydæmpning
- Brandklasse A1
- Glat overflade
- Godt indeklima
- Varmeakkumulerende

CE mærkede data

Densitet [kg/m ³]	1800
Trykstyrke, middel [MPa]	≥ 25
Trykstyrke, normaliseret f_b [MPa]	20
Varmeledningsevne $\lambda_{10,dry}$ [W/mK]	0,99

Sortiment

TUN	Tykkelse cm	Højde cm	Længde cm	Stk. pr. m ² mur	Palle format	Stk. pr. palle	m ² / pr. palle	Vægt kg/stk.	Densitet styrke	Vægt kg/palle	Limforbrug kg/stk.
5224839	10,0	20	50	10	1/1	60	6,00	16,30	1,8/12	993	0,21
5379313	11,5	25	25	16	1/1	96	6,00	14,10	1,8/12	1367	0,24
5379297	17,5	25	25	16	1/1	64	4,00	20,35	1,8/12	1315	0,37

Densitet 1800 kg/m³ - Kan leveres i andre densiteter op til 2200 kg/m³ og tilsvarende styrkeklasser.

Leveres kun i hele paller.

Til Silka Plade anvendes Silka Lim eller Silka Tyndfuge mørtel.