

PERGO.

Unilin Flooring, Norway

Boks 82

1322 Høvik

Besøksadresse: Veritasveien 16, Høvik

Telefon kundeservice: 800 10789

FDV— forvaltning, drift og vedlikehold

Pergo Wood — Lofoten

Produkttype: 12,5 mm lamellparkett

PERGO Wood 12,5 mm tykkelse er bygget opp i 3 sjikt med slitesjikt av eik, kjerne av HDF og et balansefiner i furu. Produktene er overflatebehandlet og ferdig til bruk direkte etter legging.

Sammen med nedenstående redegjørelse benyttes Teknisk Datablad som kan lastes ned fra hjemmesiden.

Pergo Lofoten er miljøsertifisert med SVANEN.



GENERELL INFORMASJON

Pergo Wood Lofoten leveres med et slitesjikt i planket mønster i tykkelse på minimum 2,5mm som muliggjør flere slipinger. Den patenterte klikkskjøten på lang- og kortsider gjør at gulvet legges uten lim, og som gir svært sterke forbindelser mellom hver planke. Overflatebehandlingene er av miljøvennlige UV-herdede lakker i 7 strøk. Legging må utføres i henhold til leggeanvisninger, og innklimaet anbefales å ligge mellom 30 — 60% RF ved 20-22 grader C. Pergo Lofoten/Senja klarer helt ned til 20% RF ved 20 grader C når tilstrekkelige hensyn under leggingen er gjort. Luftfuktighet under 30% vil kunne føre til mindre kvinger vinterstid, og det må benyttes sokkellister som tillater at gulvflaten krymper. Knirk/knittring i skjøter kan forekomme ved lav RF. Legging ut over 12x8 meter i lengde/bredde utføres i samråd med Pergo. Pergo Lofoten har en sortering som tillater større og mindre kvister, sparkling, fargevariasjoner fra planke til planke og innslag av yteved,

GULVVARME OG ANDRE VARMEKILDER

Pergo Lofoten kan legges på tradisjonelle gulvvarmesystemer om overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader C. Det skal alltid legges minimum en 0,20mm diffusjonssperre og egnet Pergo underlag før Pergo Senja/Lofoten legges på gulvvarme. Legging skal alltid utføres i oppvarmede rom med normal temperatur og luftfuktighet. (Se over) Gulvvarme skal skrues av før legging, og settes på igjen trinnsvis fra 15-16 grader og opp til ønsket nivå over flere dager. Samme prosess hver høst når varmen skal settes på igjen. Andre varmekilder som lokale ovner eller blåsende varmekilder kan gi lokal uttørking med påfølgende kvinger eller oppsprekk. Dette er naturlig for et organisk materiale. Følg anvisningene på www.pergo.no for anvisninger om gulvvarme. Gulvflaten må ikke tildekkes av tepper og annet isolerende materiale ved gulvvarme.

VEDLIKEHOLD

Eventuelle skader kan repareres med PERGO reparasjonsvoks tilpasset den aktuelle dekor. Reparasjonssett kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utføres etter spesielle retningslinjer.

GARANTIER

PERGO er spesielt utviklet for legging i spesifikke bruksområder og etter helt spesielle leggeinstruksjoner (Se gjeldende leggeanvisning). Alle garantier vil være knyttet mot disse regler. Gjennomslitasje regnes eventuelt først som reklamasjon når overflatesjiktet er slitt igjennom i en flate av 1 cm² pr. planke, og at gjennomslitasjen har skjedd innenfor det tidsrommet som garantien er gitt for. Garantien gjelder kun for førstegangskjøper, og for den bruk gulvet har garanti for om gulvet er lagt utenfor normale boligbruk. Spesielt Garantiskriv for prosjekt må foreligge ved garantikrav. Slike skriv utferdiges på forespørsel ved bestilling av materialene.

VASK OG RENHOLD

Rengjøring etter legging/byggrengjøring: Støvsug gulvflaten først. Gulvflaten rengjøres med rent, lunkent vann tilsatt Pergo Cleaner eller lignende i en mengde som produsenten anbefaler. Rengjøringsmidler som inneholder naturlige såper eller salmiakk skal ikke benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig i ca. 30 sekunder før det ettertørkes med tørr mopp. Rengjør en mindre flate om gangen.

Daglig renhold: Støvsuging og tørre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Eventuelt punkt sprayes det på fuktet overflate med Pergo Cleaner der hvor ekstra rengjøring er nødvendig før mopping med fuktig mopp, Mopper av mikrofiber er perfekte til daglig rengjøring, evt. Gulv med v-fuger ettertørkes på langs av fugene. Natursåper som

grønnsåpe, eller for store doseringer av syntetisk middel skal ikke benyttes da dette kan avleires på overflaten og samle skitt over tid. Salmiakholdige midler kan gi misfarginger av overflatesjiktet på grunn av kjemiske reaksjoner med treets naturlige innhold av tanniner/garvesyre.

Vanskelige flekker: Tjære, asfalt, skokrem, fett fjernes med white spirit, terpentin, rødsprit eller lignende. Fargeblyanter, tusj, leppestift: Fjernes med rødsprit og vann. Stearin og tyggegummi: Fjernes ved å kjøle ned flekken med kjølespray eller en pose isbiter før fjerning med en plastsjerve. OBS: Filler med løsningsmiddel må ikke kastes i søppeldunk og sted som ikke er egnet for brannfarlig avfall!

VÅTE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TØRRE OVERFLATER!

<http://www.pergo.com>