

PRODUKTDATABLAD



FDV - dokumentasjon for konstruksjoner med keramiske fliser.

(Felles retningslinjer for FDV- dokumentasjon for keramiske fliser er utarbeidet av Byggkeramikforeningen)

| Keramiske fliser | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Opprinnelse | Fabrikk | | Type | | |
| | Cæsar Italia | | Porcelanato UGL | | |
| Leverandør av materialer | L-Flis & Interiør Ole Deviks vei 36 0668 Oslo | tlf | 22 80 18 00 | Importør | Flis Fram AS Sagveien 21A 0459 Oslo |
| | | fax | 22 80 18 01 | | |
| | | web | www.fagflis.no | | |
| PRODUKT BENYTTET | | | | | |
| Art.nr | Varenavn | Størrelse | | Skligr. | |
| CÆS-AEAK | CORE 60x60 ANCIENT NAT RET | 60x60 | | R10B | |
| GTIN 0663568427407 | | tykkelse 9mm | | | |
| Egenskapsdeklarasjon: | | Serie | | | |
| NORM NS EN 14411 BI a | | Core | | ISO 13006 BI a | |
| Vannopptaksklasse <0,5% - Max 0,6% | | 0,10 % | | ISO 10545-3 | |
| Sklisikkerhetsgruppe (gulv) | | R10B | | DIN 51130/industri R9-R13 | |
| Bøyefasthet og bruddfasthet | | >47 N/mm ² | | ISO 10545-4 | |
| Ripefasthet | | < 145 mm ³ | | ISO 10545-6 | |
| Kjemisk bestandighet min UB | | Resistent | | ISO 10545-13 | |
| Flekkbestandighet min 3 | | Resistent | | ISO 10545-14 | |
| Frostsikker i.h.t. Norske krav | | Ja | | ISO 10545-12 | |
| Brannklasse | | A1 - A1fl | | Brannsikkert materiale. Vil ikke gi noen reaksjon med ild. | |
| Miljøsertifisering | EPD | Ja | | Green Building Council Italia | |
| Produsent / Produkt | UNI EN ISO 14001 | LEED | ECOLABEL | SOCIO | UNI EN ISO 9001:2008 |
| | Ja | Ja | | Ja | |
| Vedlikeholdsinstruks: | | 02092021 / sme ret | | | |
| Byggerenhold | | Slutt rengjøres og ferdigstilles Evtnt.surt vaskemiddel for å fjerne fugerester. Eks: Fila Deterdek - PH 1,5 | | | |
| Info | | Om det ligger igjen fugeslør vil det vanskeliggjøre videre renhold på sikt. | | | |
| Behandling | Behandling ikke nødvendig. Porselen er en hardbrent flis som gir en tett overflate og lavt vannoppsug. | | | | |
| Daglig renhold | | Vasking med microfiberklut eller tørrmopping/våtmopping etter gulvets smussbelastning med PH nøytrale vaskemidler | | | |
| | Løpende renhold med PH nøytrale vaskemidler | | PH nøytral er PH 7 | eks.Fila Cleaner PH 7,2 | |
| Grovrent ved skittent gulv | Fjerning av uorganisk | | Sure vaskemidler | PH 0 til < PH7 | eks.Fila Deterdek PH 1,5 |
| | Fjerning av organisk | | Basiske vaskemidler | PH14 til >PH7 | eks.Fila PS87 PH 12,7 |
| Vedlikehold og pleie | | Regelmessig løpende renhold, men PH nøytrale vaskemidler. PH nøytrale rundt PH verdi 7 | | | |
| NB! «Hverken vaskemidler eller utstyr ved mekanisk renhold må inneholde slipemiddel» | | | | | |
| Fugemasse | Egnet fugemasse velges for bruksområde og for hvilke belastning den skal utsettes for. | | | | |