UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT
LØKKEN A/S
Tlf.: 35 50 6400 - Fax.: 35 50 64 20

Anbefalte løsninger

Gummi
banevare
*

Vinyl
med slett bakside

Vinyl
med strukturert bakside

Vinyl på
tette underlag

Linoleum

Tepper
Nålfilt

UZIN-KE 2000 S-
semivått- **KE 66** *
A 2, ca. 250 g/m²

UZIN-KE 2428-
KE 2015 *
A 1, ca. 220 g/m²

UZIN-KE 2428-
KE 2015 *
A 2, ca. 250 g/m²

UZIN-KE 2000 S
A 5, ca. 200 g/m²

UZIN-LE 44*
LE 2401*
B 1, ca. 280 g/m²

UZIN-UZ 57*
B 2, ca. 300 g/m²

Gummibelegget
Legges med oversmitting
og lufting, på tette underlag

Lett slipes og støvsuges

UZIN-NC 150*, NC 170*, NC 172*
Emisjons kode **EC1*** Fra ca.3 kg./m²

UZIN-NC 145
Fra ca. 3 kg./m²

UZIN-NC 172*
Beleggningsklar 3-4 t.

UZIN-PE 360
Påføres med en skumrulle,
Forbruk ca. 100 g/m²

UZIN-PE 370*
Påføres med en skumrulle,
Forbruk ca. 100 g/m²

Støvsuges

Støvsuges

Grov og hard betong

Grundig sliping av limrester

Betong - Elementer - Påstøp.
Gummi max 85% RF
Resterende max 90% RF

Betong med limrester, eller
sparkelmasse med limrester
Gummi 85%RF-resterende 90%RF