

Anbefaling for legging
av **Parkett gulv**
på fuktig betonggulv på grunn

Parkett gulv

UZIN-MK 97

Limspreder B 3, forbruk ca. 500-700 g/m²

UZIN-NC 195 eller **NC 170-NC 172** som slipes med 24 papir
fra ca. 3 kg/m², til NS 3420 tabell Q 4 for parkettgulv

Støvsug overskuddsand

Tørket kvarts sand 0.5-2.5 mm Sandstrø vått i andre lag
PE 460, forbruk ca. 2. kg/m²

Andre lag av **UZIN-PE 460** Epoxy Damp-Proff-Membran
forbruk ca. 200 g/m²,

Første lag av **UZIN-PE 460** Epoxy Damp-Proff-Membran
forbruk ca. 250 g/m²

Stålglatt betong, limrester eller gulv med slippmidler
Blastres

Påstøp av sement og sand med restfukt max **5% CM, -95% RF**
eller støpt betongdekke med restfukt max **6% CM, -98% RF**