



Produktoplysningseskema

Certifikatnr.: 101

Virksomhed og produktgruppe	
Ansøgende virksomhed	Huntonit
Kontaktperson	Kjell Torland
Email	Kjell.torland@byggma.no
Produkttilmelding	08.02.2012
Produktgruppebetegnelse	(DK) Huntonit malede loft- og vægpaneler (EN) Huntonit painted wall and ceiling panels (N) Huntonit ferdigmalte vegg og tak paneler
Handelsnavne omfattet af ansøgning	Se Tillæg B
Produktstandard	Loft- og vægssystemer, 3. udgave 2005
Anvendelsesområde	Loft- og vægssystem
Kvalitetsstyringssystem	

Produktinformation og vejledninger	
Produktbeskrivelse	Huntonit 'Ferdigmalte Panel- og Takplater' (B-67 02.11)
Produktblade/brochuremateriale	Huntonit 'Ferdigmalte Panel- og Takplater' (B-67 02.11) Huntonit 'Overraskende god å leve med' (B-67 12.09) Produktblade FDV – 011/012/015/016/020/039/041/046 samt sikkerhedsdatablad for Huntonit malte vegg- og takplater
Evt. bemærkninger	-
Normal emballage	Pap og plast
Vejledning i anvendelse af produkt (krav til lokalers funktion mm.)	Huntonit 'Ferdigmalte Panel- og Takplater' (B-67 02.11)
Vejledning for transport og opbevaring	Huntonit 'Overraskende god å leve med' (B-67 12.09) og produktblade FDV – 011/012/015/016/020/039/041/046
Projekteringsvejledning (Konstruktionskrav)	Huntonit 'Overraskende god å leve med' (B-67 12.09)
Monteringsvejledning (Klimamæssig forberedelse af rum, underlagsmaterialer, forberedelse af produkt, monteringsmetode, tidspunkt for montering)	Huntonit 'Overraskende god å leve med' (B-67 12.09)
Vejledning for vedligeholdelse	Produktblade FDV – 011/012/015/016/020/039/041/046
Arbejds miljøkrav	-
Vejledning for rengøring	Produktblade FDV – 011/012/015/016/020/039/041/046
Krav til produktionsforhold	Ingen særlige krav ifølge produktstandard



Produktinformation og vejledninger

Virksomhedens frivillige oplysninger	Huntonit paneler er anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Årsrapport 2010 Helse, miljø og sikkerhet
Krav ud over Dansk Indeklima Mærkning	-

Prøvning for afgangning

Prøvningsrapport	Teknologisk Institut, rapport nr. 458926, Februar 2012
Supplerende dokumentation	-
Prøvet produkt	Huntonit, type Plankett
Hjælpemateriale	-
Repræsentativ prøve mht. produkt / produktgruppe	OK
Prøveudtagning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prøvedata ▪ Produktions- og pakningsdato ▪ Emballering og opbevaring af prøve 	Plankett - Emballeret i originalemballage
Konditionering af prøveemner	-
Forundersøgelse (kvalitativ analyse) Head-space / flec-metode/..	-
Klimakammerbetingelser, kemisk analyse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatur ▪ Luftfugtighed ▪ Lufthastighed 	225 l poleret rustfrit stål 23 °C ± 0,5 °C 45 ± 5% RH 0,1 – 0,3 m/s
Prøvningsbetingelser, kemisk analyse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftsifte ▪ Materialebelastning ▪ Måletidspunkt(er) 	1 ± 0,05 h ⁻¹ 1 m ² /m ³ 3, 10 og 28 døgn
Kemisk analyse (kvantitativ analyse) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Begrundelse for analyseprogram 	-
Klimakammerbetingelser, sensorisk bedømmelse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Størrelse ▪ Temperatur ▪ Luftfugtighed ▪ Lufthastighed 	Climpaq, 700 l glaskammer 23 °C ± 2 °C 50 ± 5% RH 0,1 - 0,3 m/s
Prøvningsbetingelser, sensorisk bedømmelse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luftsifte ▪ Areal prøveemner ▪ Antal paneldeltagere ▪ Måletidspunkt(er) 	0,9 l/s 2,6 m ² 22-23 10, 20 og 30 døgn



X:\Godkjenninger -
anbefalinger\Huntonit\Indeklimamerket alle
land\101 produktskema.doc

Prøvning for afgangning

Laboratoriets kommentarer	-
Tidsværdi målt ved kemisk analyse	3 døgn
Tidsværdi målt ved sensorisk bedømmelse	30 døgn
Deklareret indeklimatelevante tidsværdi	30 døgn
Evt. bemærkninger	-

Prøvning for partikelafgivelse

Prøvningsrapport	Teknologisk Institut, rapport nr. 458926-1.
Prøvet produkt	Huntonit, type Plankett
Hjælpe materiale	Paneler monteret i henhold til monteringsvejledning
Repræsentativ prøve mht. produktion og produktionstid	OK
Repræsentativ prøve mht. produkt / produktgruppe	OK
Prøveudtagning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emballering og opbevaring af prøve ▪ Prøvedata ▪ Produktions- og pakningsdato ▪ Observationer vedr. prøve 	Prøve udtaget af Huntonit, modtaget 06.12.2011 Pap og plast Huntonit, type Plankett - Produktet var kantforseglet på skårne kanter
Konditionering af prøveemner	-
Gravimetrisk metode <ul style="list-style-type: none"> ▪ Måling efter 1 time ▪ Måling efter 3 timer ▪ Måling efter 15 timer ▪ Resultat, middelværdi (3 og 15 timer) 	0,08 mg/m ² 0,05 mg/m ² 0,06 mg/m ² 0,06 mg/m ²
Laboratoriets kommentarer	-
Klassificering af partikelafgivelse	Lav ($\leq 0,75 \text{ mg/m}^2$)
Evt. bemærkninger	-



Tillæg A: Beskrivelse af produktgruppe omfattet af mærkningstilladelse

A4 Loft- og vægssystemer

Plademateriale	
Type	
Betegnelse/handelsnavn	
Producent	
Densitet	
Tykkelse	
Evt. bindemiddeltype	

Overflade, f.eks. vlies (overfladebehandling: se nedenfor)	
Type	
Betegnelse/handelsnavn	
Producent	
Densitet	
Limtype	
Betegnelse/handelsnavn, lim	
Producent, lim	

Overfladebehandling	
Type	
Betegnelse/handelsnavn	
Producent	
Type af bindemiddel	
Behandling, metode	

Evt. hjælpematerialer	
Type	
Beskrivelse	
Betegnelse/handelsnavn	
Producent	

**Tillæg B: Handelsnavne omfattet af mærkningstilladelsen**

Vegg / Væg	Huntonit Royal Huntonit Elegance Huntonit Antikk Huntonit Symfoni Huntonit Faspanel Huntonit Perlestaff Huntonit Skyggepanel Huntonit Plankett Huntonit Panelbord
Tak / Loft	Huntonit Antikk Huntonit Classique Huntonit Symfoni Huntonit Royal Huntonit Panelbord

For *Dansk Indeklima Mærkning*For *Huntonit*_____
Dato – underskrift_____
Dato – underskrift