

Hurtigprimer

PCI Gisogrund® Rapid

til mineralske underlag

PCI[®]
Für Bau-Profis



Bruksområde

- Inn og utvendig.
- Til vegg og gulv.
- Hurtigherdende primer, som heftforbedrer og fuktsperre på gips puss, gipsgulv, gipsplater, anhydritgulv og byggeplater, porebetong, betong, puss, og murverk.
- Hurtigherdende primer før påføring av selvutjevende sparkelmasse, f.eks PCI Periplan serien samt andre hydraulisk herdende mørtel og anhydritgulv.



PCI Gisogrund Rapid påføres ufortynnet med en skumgummirulle jevnt over hele flaten. Allerede etter 15 minutter kan det arbeides videre med PCI fliselim eller PCI sparkelmasser.

Produktegenskaper

- **Herder hurtig.** Allerede etter 15 minutter kan det arbeides videre med PCI fliselim eller PCI sparkelmasser.
- **Rosa kontrollfarge** sørger for god overflatekontroll.
- **Heftforbedrer.** PCI Fliselim og PCI Sparkelmasser øker vedheften til underlag som er primet med PCI Gisogrund Rapid.
- **Beskytter mot for hurtig uttørring** til underlaget, forlenger åpentiden og hindrer svinnsprekker.
- Hindrer luftporer i overflaten ved sparkling av gulv.
- **Bruksklar.**
- **Luktnøytral.**
- **Mulighet for sprut i forbindelse med påføring.**



A brand of

BASF

The Chemical Company

Tekniske data

Materialeteknologiske data

Materialbasis	Modifisert kunsthapiks-dispersjon
Komponenter	1-komponent
Densitet	ca. 1,0 g/cm ³
Kontrollfarve	Rosa
Merking i henhold til	
- forskrift for transport av farlig gods på vei (GGVS)	Ikke farlig gods
- forskrift for farlig materiale (GefStoffV)	Ikke merkepliktig produkt
<i>For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).</i>	
Lagerholdbarhet	ca 12 måneder
Oppbevaring	Tørt og kjølig, men frostfritt.
Emballasje	
1 l kanne	Varenr. / EAN-nr. 51647534 / 4083200038017
5 l kanne	Varenr. / EAN-nr. 56171720 / 4083200038000

Anvendelsestekniske data

Underlag	Forbruk av PCI Gisogrund Rapid
Gipsunderlag	ca 80 til 150 ml/m ²
Sugende mineralske underlag f.eks betong, sementgulv	ca 50 til 150 ml/m ²
Bearbeidingsstemperatur	+ 10 °C til + 25 °C (temperatur i luft og Underlag)
Uttørkingstider*	
- gangbar etter	ca 15 min.
- kan bearbeides med PCI Fliselim og sparkelmasser etter	ca 15 min.
Temperaturbestandighet for Utherdet primer/ film.	- 20 °C til + 80 °C

* Ved + 23 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperaturer reduserer og lavere temperaturer forlenger de opplyste tidene.

Klargjøring av underlaget

- Underlaget skal være fast, rent og bæredyktig. Fett, olje eller andre stoffer som kan redusere vedheften skal fjernes. Gamle limrester fra belegninger fjernes omhyggelig. Nylagte sementgulv må ikke ha en fuktighet høyere enn 4 % innhold. Slipt anhydritgulv må ikke ha en høyere fuktighet enn 0,5 % (måles med CM-apparat).

Bearbeiding

- 1 PCI Gisogrund Rapid ristes godt før bruk. Nødvendig mengde PCI Gisogrund Rapid helles i et egnet spann.
- 2 Deretter påføres PCI Gisogrund Rapid ufortynnet med en skumgummirulle jevnt over hele flaten. Unngå at det dannes dammer.
- 3 Når PCI Gisogrund Rapid har dannet film (farveskifte fra rosa til transperent), kan de sparkling/flislegging straks starte.

Tips & råd!

- Må ikke bearbeides ved underlags-temperatur på under + 10 °C og over + 25 °C.
- Ved deloppsetting av fliser skal den samledeveggflate, for eksempel bak badekar, primes.
- Ved oppsetting av tapet på underlag som er primet med PCI Gisogrund Rapid, forsinkes herdingen av tapetlim.
- Legg merke til gipsplatefabrikantenes opplysninger om maksimal fuktbelastning.
- **PCI Gisogrund Rapid er ikke egnet til priming av vannopløselige limrester fra belegninger, f.eks sulfitlut og bitumenlim/linolag. Disse skal fjernes fullstendig.**
- Før legging av bearbeidet naturstein skal limrester fra gamle belegninger fjernes fullstendig.
- PCI Gisogrund Rapid er ikke egnet som primer for støpeasfalt og gamle keramiske belegninger. Til støpeasfaltgulv brukes PCI Gisogrund. Til gamle keramiske belegninger brukes PCI Gisogrund 303.
- Ved påføring av PCI Gisogrund Rapid skal dammer unngås.
- PCI Gisogrund Rapid må ikke helles på gulvet, men må påføres med en skumgummirulle.
- Verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

Sikkerhetsopplysninger

Produktet er ikke merkepliktig i hht EU-direktiver.

For ytterligere opplysninger se Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)



Den nyeste versjonen og en liste over alle vores forhandlere kan bli funnet på Internett under www.pci-norge.no

Arbeidsvilkårene på byggeplassen/arbeidsplassen og bruksområdene på våre produkter kan være svært forskjellige. I produktinformasjonene kan vi kun beskrive almenne retningslinjer for bearbeiding av våre produkter. Disse tilsvarer vår daglige kunnskap. Brukeren er forpliktet til å kontrollere produktets egnethet og bruksmuligheter for det aktuelle arbeidsformål.

Ved spesielle krav/ formål ber vi om PCI kontaktes. Vi hefter kun for ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i vårt informasjonsmateriale. Vi henviser generelt til våre salg- og leveringsbetingelser.

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 · 86159
Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg

Teknisk datablad Nr 518, utgave juni 2016.
Ved utgivelse av nytt datablad blir dette ugyldig.