

# Anbefaling for bygging av badegulv med fall til sluk

## UZIN- Sparkelmasse sammensetning for å bygge fall til sluk

NS 3420 T63 / BVN 54.100 Vanntett gulvbelegg med sokkel  
 Lim **UZIN-KE 2000S - KE-2428**  
 A 1 ca. 240 g/m<sup>2</sup>

BVN 30.100 Krav til underlag.

Fukt.

For trematerialer 40 - 80 % RF,  
 for elektrisk fuktighetsmåler 7 - 15 vekt %

Fall på gulv

Gulvet skal konstrueres med fall mot sluk.  
 Dersom gulvet er større enn det naturlige nedslagsfeltet f. eks. ved dusj, kan gulvet utenfor være horisontalt. Det samme gjelder om gulvet har nedsenket dusjnisse.  
 Fallet på skjulte flater - for eksempel under badekar - skal være minst 1:50 (dvs. 10 mm for hver 0,5 m ). For øvrig skal fallet mot sluket være 1:100. Maksimalt fall på gulvet skal ikke være større enn 1:25.

15 l. vann  
 1 kg. **UZIN-PE 520**  
 50 kg. **UZIN-NC 170**  
 25 kg. **UZIN-NC 180**

NS 3420 T57  
 BVN 43.110  
 Vanntett vegg vinyl  
 lim **UZIN-KE 2000S**

Min.  
 25 mm

