

Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

**Paroc Lydplate med fibervev**

NOBB modulnr. 24761371

PRE-m24761371

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Paroc Lydplate med fibervev er steinullmatte som benyttes til varme, kondens og lydisolering av ulike bygningsdeler. Glassfibervev på en side.

Produktet er vannavvisende, ikke hygroskopisk og ikke kapillærsugende.

Parocs steinullprodukter leveres som matter i faste dimensjoner.

Produktet tåler minst 1000 °C uten å smelte, og vil bidra til å forlenge gjennom-brenningstiden i en konstruksjon betydelig. Produktet endrer seg ikke ved normal anvendelse, og siger ikke.

**Bruksområde**

Paroc Lydplate med fibervev er steinullmatte som benyttes til varme, kondens og lydisolering av ulike bygningsdeler.

**Farger**

Lys grågrønn.

**Overflatebehandling**

—

**Tilbehørsprodukter**

Isolasjonskniv.

Sammenleggbart arbeidsbord for tilskjæring av mineralull.



Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

**Paroc Lydplate med fibervev**

NOBB modulnr. 24761371

PRE-m24761371

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Tykkelser:	Lengde x bredde:	Innhold pr pakke:	
30 mm	600 x 1200 mm	10 stk.	7,2 m <sup>2</sup>
50 mm	600 x 1200 mm	8 stk.	5,76 m <sup>2</sup>
100 mm	600 x 1200 mm	4 stk.	2,88 m <sup>2</sup>

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

Varmekonduktivitet: 0,036 W/(m·K).

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

S11 Isolasjon av fibermaterialer, S11:1 Spesifikasjonsmatrise for mineralullplater og -matter.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

245 Himlinger inklusive taklister.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

573.344 varmeisolasjonsmaterialer. Typer og egenskaper.

**Øvrige henvisninger**

Se egen monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Pakkene skal lagres tørt. Uåpnede pakker kan lagres utendørs inntil 4 uker.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1617 | 0900 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Plast.

Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

**Paroc Lydplate med fibervev**

NOBB modulnr. 24761371

PRE-m24761371

**5. HMS-REFERANSER**

Steinullfiber klassifiseres av EU som irriterende for huden. Denne irritasjonen er mekanisk og av overgående karakter. Høye støvnivåer kan irritere svelg og øyne. Unngå innånding av støv da det kan irritere slimhinner. Det anbefales å bruke en P2 støvmaske. Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS-FAKTA.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

—

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet, standard nr. NS-EN EN 13162:2001. (Se også ZA-tillegg.)

**System for samsvarsattestering (AoC)****Bruksområde(r):**

—

**Grupper/Klasser:**

—

**Samsvarssystem nr.:**

—

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

—

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Paroc AS  
**Organisasjonsnr.** NO 953 001 454 MVA  
**Adresse** Postboks 150, Oppsal  
**Postnr. og poststed** 0619 Oslo  
**Telefon** 22 62 71 12  
**Telefaks** 22 62 71 13  
**E-post** [firmapost@paroc.no](mailto:firmapost@paroc.no)  
**Internettadresse** [www.paroc.no](http://www.paroc.no)