

Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Paroc Mark- og grunnplate

NOBB modulnr. 24761348

PRE-m24761348

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Paroc Mark- og grunnplate benyttes til telesikring av grunne fundamenter i mark, garasjer og gulv på grunn. Brukes også som underlag for torvtak. Anvendes også til utvendig markisolering.

Produktet er vannavvisende, ikke hygroskopisk og ikke kapillærsugende.

Parocs steinullprodukter leveres som matter i faste dimensjoner.

Produktet tåler minst 1000 °C uten å smelte, og vil bidra til å forlenge gjennom-brenningstiden i en konstruksjon betydelig. Produktet endrer seg ikke ved normal anvendelse, og siger ikke.

Bruksområde

Paroc Mark- og grunnplate benyttes til telesikring av grunne fundamenter i mark, garasjer og gulv på grunn. Brukes også som underlag for torvtak.

Anvendes også til utvendig markisolering.

Farger

Lys grågrønn.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

Isolasjonskniv.

Sammenleggbart arbeidsbord for tilskjæring av mineralull.



Paroc AS	Isolasjon og byggfolie	1030
----------	------------------------	------

Paroc Mark- og grunnplate	NOBB modulnr. 24761348
---------------------------	------------------------

PRE-m24761348

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelser:	Lengde x bredde:	Innhold pr pakke:		
30 mm	600 x 1200 mm	8 stk.	5,76 m ²	0,17 m ³
50 mm	600 x 1200 mm	5 stk.	3,6 m ²	0,18 m ³
70 mm	600 x 1200 mm	4 stk.	2,88 m ²	0,2 m ³
80 mm	600 x 1200 mm	3 stk.	2,16 m ²	0,2 m ³
100 mm	600 x 1200 mm	3 stk.	1,44 m ²	0,15 m ³

Varmeledningsevne:	10 °C	0,036 W/m °C
	50 °C	0,040 W/m °C
	100 °C	0,045 W/m °C

Akustiske egenskaper (tykkelse 50 mm):	Frekvens (Hz):	Lydabsorpsjonsverdi (α):
	125	0,25
	250	0,65
	500	1
	>1000 - ≤4000	1

Nominell densitet:	140 kg/m ³ .
Trykkstyrke v/20 kPa:	0,1

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Varmekonduktivitet: 0,037 W/(m·K).

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S11 Isolasjon av fibermaterialer, S11:1 Spesifikasjonsmatrise for mineralullplater og -matter.

NS 3451-kode for bygningsdel

221 Gulv på grunn, 219 Annen del av grunn og fundamenter.

Referanse til NBI byggdetaljer

573.344 varmesulasjonsmaterialer. Typer og egenskaper.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Pakkene skal lagres tørt. Uåpnede pakker kan lagres utendørs inntil 4 uker.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1617 | 0900 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Paroc AS

Isolasjon og byggfolie

1030

Paroc Mark- og grunnplate

NOBB modulnr. 24761348

PRE-m24761348

5. HMS-REFERANSER

Steinullfiber klassifiseres av EU som irriterende for huden. Denne irritasjonen er mekanisk og av overgående karakter. Høye støvnivåer kan irritere svelg og øyne. Unngå innånding av støv da det kan irritere slimhinner. Det anbefales å bruke en P2 støvmaske. Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norges branntekniske laboratorium, godkjenningsnummer SINTEF BE-117, IN 1 / UT 1.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet, standard nr. NS-EN EN 13162:2001. (Se også ZA-tillegg.)

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Paroc AS
Organisasjonsnr.	NO 953 001 454 MVA
Adresse	Postboks 150, Oppsal
Postnr. og poststed	0619 Oslo
Telefon	22 62 71 12
Telefaks	22 62 71 13
E-post	firmapost@paroc.no
Internettadresse	www.paroc.no

Aha / 6.4.3

R127/G19/B153