

Paroc Murplate 33 1318-00



Produkt

Steinull isolasjon Klasse 33

Bruk

For isolering av skallmurer og vegger som forblendes med tegl, lettklinker eller betongblokker.

Formater

Tykkelse: 50 – 70 – 100 – 150mm

Lengde X bredde 1200 X 600mm

Nominell densitet

45 kg/m³.

Tekniske egenskaper

Produktet er ubrennbart iht ISO 1182.

Varmeledning

Tabellen illustrerer middel temperatur og termisk konduktivitet.

Middel temp (°C)	λ-verdi (W/m°C)
10	0,033
50	0,039
100	0,047

Akustiske egenskaper

Tabellen viser praktisk lydabsorpsjons verdi (α_p) for produktet i 50 mm tykkelse.

Frekvens (Hz)	1318-00
125	0,20
250	0,60
500	0,90
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

Trykkstyrke

	Last (kPa)	Deformasjon (%)
1318-00	3	10

Fukt

Produktet er vannavvisende, ikke hygroskopisk og ikke kapilærsugende. Diffusjonsåpent, motstand(μ) er lik 1,3. Stabiliteten er upåvirket av fukt.