

Dato: 02.07.2001

Casco HusFix

Casco HusFix er en vannfast lettsparkel som ikke krymper eller sprekker. Ute og inne. Velegnet for reparasjon av mur etc. Veggsparkling i våte og tørre rom. Fester til rene flater av betong, lettbetong, murpuss, gipsplater, sponplater, PVC etc. 90% lettere enn skjøtemasse. Egner seg til helsparkling av vegger m/glassfiberstrie e.l. Kan bygges opp i tykke lag. Kan brukes som lim til keramiske fliser og klinkerfliser utendørs. Dessuten på underlag som vinylbelegg innendørs. Pga fargen egner den seg også til å lime marmorfliser på gulv og vegg.

Teknisk data:

Produktnummer:	3676.
Produkttype:	Sementbasert pulversparkel m/plastfiller.
Farge:	Lys grå.
Konsistens:	Lettblandet pulver.
Egenvekt:	Ca . 1000 kg/m ³ .
Løsningsmiddel:	Vann.
Tørrstoff:	100%.
Varmebestandighet:	Tåler maks. 70°C.

Helse og miljø:

Brannfareklasse:	
Helsefare:	Etsende.

Øvrige data:

Blandingsforhold:	Etter behov
Påføringstemperatur:	Minimum 12°C.
Redskap:	Stålsparkel/rulle.
Tørretid:	Et par timer i tynne sjikt. Ca. 12 timer i tykke sjikt.
Emballasje:	0,75 kg kartong, 2,5 kg kartong og 10 kg sekk.

BRUKSANVISNING:

Blanding:

Bland 4 volumdeler pulver + 1 del vann. Justering kan skje etter arbeidssituasjonen. Bland ikke mer enn det som går med til en arbeidsdag.

Underlag:

Underlaget må være støvfritt og rent.

NB! Ved bruk på brannmur og rundt piperør kan produktet avgi røk og lukt ved oppvarming.

Påføring:

Casco HusFix kan sparkles i meget tykke sjikt der det behøves. Ingen risk for krymping. Slipning kan gjøres så snart sparkelen inntar en lys grå farge. Lettslipt også etter 1 døgn eller mer. Helsparkling av vegg: Bland HusFix i rullevillig konsistens. Rull et tynt lag på veggen. Dra overflødig masse av med stålsparkel. Brukes HusFix som veggsparkel under papirtapeter limt med tapetklister må det grunnes med Nordsjø Hefgrunn V, p.g.a. fare for misfarging.

OBS! Maling på HusFix

Ved maling av flater sparklet med Casco HusFix 3676 skal latexmaling eller alkalibestandig betongmaling av type uretanalkyd eller akrylharts brukes. Lakkmalning av alkydtype eller oljemaling er ikke brukbare p.g.a. alkaliefølsomhet.

NB! Sementprodukter er "ferskvare", og ved lagring av åpne sekker vil produktet tørke senere.