

SCHÖNOX KH er en løsemiddelfri dispersjonsprimer til priming av underlag før bruk av sementbaserte lim eller sparkelmasser. Kan også brukes som tilsetning for å bedre heft. Beskyttelse mot fukt. Innen- og utendørs.

Produktegenskaper

- Gir bedre vedheft mot underlaget
- Løsemiddelfri
- Luktsvak
- Til gulv og vegg
- Lav egen emisjon

Bruksområder

SCHÖNOX KH egner seg til:

- Til å redusere sug på sugende underlag.
- Til å sikre vedheft på glatte og ikke sugende underlag.
- Grunningsmørtel i forbindelse med bruk av bl.a. SCHÖNOX PL, TX, SEZ PLUS, SEB PLUS.
- Som fuktbeskyttelse av gipsbaserte underlag.

Underlag

SCHÖNOX KH brukes ved følgende underlag:

Underlag	Deler KH:vann
Betong	1:5
Påstøp	1:3
Sparklede gulv (sement)	1:3
Keramiske fliser	Grunningsmørtel
Lettbetong	1:3
Gamle vannfaste limrester	1:3
Gipsbasert sparkel	1:1
Gulvgipsplater	1:1
Treunderlag	1:1
Utendørs	Grunningsmørtel

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, bæredyktig, stabilt, fast, rent, fritt for olje, fett og støv.
- Gamle keramiske fliser, naturstein, terrazzo og betongheller må rengjøres grundig, evt. slipes ned.
- Svake og løse overflater fjernes mekanisk.
- Alle vannløslige limrester skal fjernes.
- På PVC-belegg skal evt. polish fjernes, flaten slipes og vaskes med et grovrengjøringsmiddel.
- Varmekabler skal være kalde og slått av

både før liming og minst en uke etter fugging.

Blandingsforhold

Prime underlaget for å:

- Redusere sug og absorbasjon: 1 del KH og 5 deler vann. Her er tørketiden ca. 30 minutter.
- Forbedre vedheft: 1 del KH og 3 deler vann.
- Fuktbeskyttelse: 1 del KH og 1 del vann. Fordel primeren jevnt over underlaget med en børste pensel, sprøyte eller lignende. Arbeid primeren inn i underlaget og unnvik damper. SCHÖNOX KH brukt som fuktbeskyttelse på gips- og trebaserte underlag, skal være helt tørt før neste arbeidsoperasjon, tørketid ca. 24 timer.
- Grunningsmørtel (for avretting og sparkling på hard og glasert keramikk): Bland 1 del KH med 3 deler vann, og tilsett 5 deler pulver av aktuelt produkt. Fordel grunningsmørtelen over underlaget med en kost/børste. La det tørke over natten (16 timer). Gjør en skrapeprøve for å kontrollere god vedheft. Prime deretter underlaget med 1 del KH og 3 deler vann.
- Grunningsmørtel for avretting og sparkling utendørs: Bland 1 del KH med 3 deler vann og tilsett 5 deler pulver av aktuelt produkt beregnet for utendørs bruk. Fordel grunningsmørtelen over underlaget med en kost/børste. Utføres vått i vått.

Helse og miljø

- Brannfare: Ingen
- Helsefare: Ingen, vis god arbeids-hygiene

For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad

Emballasje


- 10 kg kanne (grønnfarget primer)
- 5 kg kanne (grønnfarget primer)
- 1 kg flaske (hvitfarge primer, 12 stk/krt)

Lagring

- Lagres kjølig, tørt og frostfritt, min + 5 °C.
- 1 år i uåpnet emballasje.

Tekniske data

- Type: Copolymer plast-dispersjon
- Farge: Hvit eller grønn
- Egenvekt: 1,04 kg/liter
- Løsningsmiddel: Vann
- Arbeids-temperatur: + 5 °C gjelder også underlaget. Best ved + 10 °C - +20 °C
- Forbruk: Ca. 40-100 g/m²



Tips

- Rengjøring: Rengjør tilsølte flater med vann straks, verktøy umiddelbart etter bruk.
- Alle opplysninger er ca-verdier avhengig av klimatiske variasjon.
- Ved usikkerhet eller i tvilstilfeller ber vi Dem ta kontakt med Deres forhandler/ Sika Norge AS for ytterligere informasjon.
- Vær oppmerksom på at høye temperaturer, trekk og direkte sollys vil påvirke brukstiden.

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no