

PRODUKTDATABLAD

PRO-mix Mur -og pussmørtel M5



Produktnavn	PRO-mix Mur- og pussmørtel M5 Se Ytelseserklæring/DoP etter NS-EN 998-2 på www.bmc-norge.no	
Produktbeskrivelse	PRO-mix Mur -og pussmørtel M5 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 2 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 3,2 liter pr. 25 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prismer 40 x 40 x 160 mm	
	7 døgn: ≥ 2 Mpa	
	28 døgn: ≥ 5 Mpa	
Bruksområde	Mur- og pussarbeider utvendig og innvendig av lettklinkerblokker, teglstein, betongblokker og lignende. Spesielt egnet til finere mur- og pussarbeid.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I kuldeperioder med døgntemperatur under +5° må det også tilsettes frosthindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblander eller vanlig blande-maskin. Sugende underlag skal forvannes. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Flere tynne lag er bedre enn ett tykt lag.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vaning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret.	
Forbruk	25 kg PRO-mix Mur -og Pussmørtel M5 gir ca.14 liter ferdig mørtel.	
	Bruksområde:	Forbruk i liter utblandet mørtel:
	Pussing	10 l. v/10 mm tykkelse
	Muring av tegl	44 l. pr./m ²
	Muring av lettklinker m/delte fuger u/ stussfuger	10 l. pr./m ²
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 12 mnd under ideelle lagringsforhold, se holdbarhetsdato på siden av sekken.	
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland	