

DERBIPRIMER® GC

Bituminøs primer for anleggskonstruksjoner



Beskrivelse

DERBIPRIMER GC er en kald bituminøs vannavstøtende primer, som forbedrer membranens heft til betongoverflater i anleggskonstruksjoner som for eksempel parkeringshus.

Fordeler

- ▶ Optimal heft av vanntettende membraner
- ▶ Utmerket beskyttelse mot avlassing og delaminering
- ▶ Tetter eksisterende overflate
- ▶ Kan påføres alle tilgjengelige underlag
- ▶ Klar til bruk; ingen utløpsdato; frost-resistent
- ▶ Rask og effektiv påføring
- ▶ Miljøvennlig, tilgjengelig i gjenvinnbar IBC cubitainer (1000 liter)
- ▶ Kan påføres på lett fuktige overflater (fuktige, men ikke våte)

Bruk

Forbruk :	fra 0,20 l/m ² til 0,5 l/m ² - avhengig av overflatens natur
Utstyr :	- rull eller kost - lavtrykks luftfri pumpe med 18/50 sprøytespiss
Påføringstemperatur :	min. 5°C
Rensemiddel :	Derbiclean NT
Tørketid :	1 til 3 timer, avhengig av værforhold og overflatens natur

Forpakning

Spann á :	20 l
IBC Cubitainer :	1000 l (på forespørsel)

Tekniske data

Tetthet :	0,9 kg/l
Ikke-flyktige bestanddeler :	55 %
Flashpoint Pensky Martens cc :	35 °C

Lagring

I lufttette spann, i ventilerte rom, holdes unna varmekilder



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.NO



DERBIGUM NORGE AS
Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss
Tel : 73 82 16 20
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com

Utførelse ?

Instruksjoner

A/ Klargjøring av overflat ved absorberende underlag



A



- Børst overflaten nøye for å fjerne all løs materie.
- Utfør alle nødvendige reparasjoner av gamle takmembraner med propanbrenner, varmluft eller DERBIMASTIC S.
- Hvis benyttet som dekklag eller maling, fjern alle moserester
- For parkeringsdekker, broer, anleggskonstruksjoner etc. , pass på at betongdekket har tilstrekkelig heft og er rent. Underlaget må være fritt for alle ikke-kompatible materialer som diesel eller olje. Avskummende og herdende produkter må være compatible med DERBIPRIMER GC.

B/ Påfør DERBIPRIMER GC



B

- Metalliske overflater må gjøres fettfrie før priming.
- Bruk liten flamme, fille eller løsemiddel for å fjerne alt overflødig fett, i samsvar med eventuelle sikkerhetsreglement.
- DERBIPRIMER GC kan påføres på:
 - betong, murverk, sement
 - absorberende overflater før behandling med bituminøse vannettende produkter
 - nedfylte konstruksjoner og fundamenter for å virke vannavstøtende
 - metalliske dekker
- Helst på tørre underlag. Absorberende overflater kan være lett fuktige, men ikke våte.
- Påføres ved bruk av børste, rull eller luftfri sprøytepistol med 18/50 sprøytespiss.
- Alt overflødig produkt må alltid fjernes.
- Arbeid må innstilles hvis det regner.

