

# DERBICOLOR® ARTIC PATCH

*Fleksibelt takbelegg for kaldt klima, med bestrøing og limstriper for enklere klebing til underlaget*

## Membranens sammensetning

- ▶ DERBICOLOR ARTIC PATCH brukes som ett-lags tekking eller topplag i en to-lags tekking, til både flate og skrå tak.
- ▶ DERBICOLOR ARTIC PATCH består av en hybrid kopolymer-bitumenblanding forsterket med en kombinasjon av glassfiber- og polyesterarmering for god dimensjonsstabilitet. Armeringen gir høy rivestyrke og punkteringsmotstand, og er beregnet for mekanisk innfesting også i utsatte omgivelser.
- ▶ DERBICOLOR ARTIC PATCH har i tillegg limstriper på baksiden lagd for å smelte raskt når den sveises og for å gi solid feste til underlaget. En kontinuerlig langsgående stripe på den ene siden hindrer at isolasjonen blir brent.
- ▶ Overflaten er bestrødd med granulat i mørkegrå og antrasiitt.
- ▶ DERBICOLOR ARTIC PATCH tar hensyn til miljøet. Produksjonen er ISO 9001- og ISO 14001- sertifisert.



## Gjenvinning

Membranen er 100 % resirkulerbar.



## Teknisk karakteristik

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Varmesig	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Kuldemykhet	EN 1109	MLV	≤ - 20	°C
Strekstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	900/700	N/5 cm
Forlengelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,3	%
Rivestyrke	EN 12310-1	MDV (± 25%)	350/350	N
Motstand mot punktering	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm
Motstand mot statisk last	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV: Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

## Spesiell karakteristik

Brannmotstand: Tilfredstillende brannteknisk klasse B<sub>ROOF</sub> (t2) i henhold til EN 13501-5.

Prøvingen er utført i henhold til CEN/TS 1187

## Produktpresentasjon

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Tykkelse	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	4,8	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	7.27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1.1	m
Areal pr. rull		MLV	8	m <sup>2</sup>
Vekt av stamme		MDV (± 15%)	200	g/m <sup>2</sup>
Vekt pr. rull		MDV (± 4)	48	kg
Antall ruller pr. pall			20	

## Lagring

Rullene må transporteres og lagres stående, og ikke direkte på bakken.

Mindre fargeforskjeller vil kunne forekomme da overflaten av membranen er dekket med knuste skifer som utvinnes fra gruver og brudd. Mindre fargeforskjeller kan derfor forekomme mellom ulike produksjonsbatcher. For å minimalisere eventuelle fargeforskjeller må banene alltid legges i samme retning.



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son  
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com