

# DERBICOAT® HP LAPFIX

*Underlag med selvklebende omlegg*

## Membranens sammensetning

- ▶ DERBICOAT HP LAPFIX er ett underlag sammensatt av en blanding av bitumen og elastomerer, en glass og polyester komposittarmoring, en polyetylenfilm på undersiden og en makroperforert film på oversiden.
- ▶ DERBICOAT HP LAPFIX karakteriseres ved et langsgående selvklebende omlegg (bredde 13cm) på hver side, beskyttet av en silikonert PE-film.



## Teknisk Karakteristikk

	Testmetode	Resultatets uttrykk	Verdier	Enheter
Kuldefleksibilitet	EN 1109	MLV	≤ - 25	°C
Strekfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	500/400	N/5 cm
Forlengelse ved brudd L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	40/55	%
Rivestyrke L/T	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200/200	N



Økologisk

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)  
MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

## Spesiell Karakteristikk

DERBICOAT HP LAPFIX er ett underlag spesielt utviklet som løst lagt eller mekanisk festet flammebarriere på steder som er varmesensitive og/eller steder som er inkompatible med kald klebing.

## Produktpresentasjon

	Testmetode	Enheter	Resultatets uttrykk	Verdier
Tykkelse	EN 1848-1	mm	MDV (± 0,2)	2
Lengde	EN 1848-1	m	MLV	7,27
Bredde	EN 1848-1	m	MLV	1,10
Areal pr. rull		m <sup>2</sup>	MLV	8
Rullvekt		kg	MDV (± 2)	19
Antall ruller pr. pall				30
Maksimal lagringstid				12 måneder

## Lagring

Ruller må løftes og lagres stående. Underlaget må være jevnt og fritt for skarpe.  
Hold alltid rullene vekk fra fukt og oppbevar de ved temperaturer mellom 10 og 25° C.  
Maksimal lagringstid på produktet: 12 måneder.



ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Dele dokument erstatter alle tidligere utsendte produktblad.  
Alle verdier er typiske, med de sedvanlige toleranse.



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son  
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.NO