

Nordsjö Vevlim



Produktbeskrivelse

Vevlim for glassfibervev, akryl- og vinylstrukturtapet samt vinyltapet med papirbaksid i tørre rom. Ved oppsetting av tykkere, mønstret glassfibervev, anbefales Nordsjö Vevlim Extra. Påføring med rull, pensel og sprøyte.

Forarbeid

Underlaget skal være jevnt, rent og tørt. Fjern eksisterende løstsittende veggmateriale. Utsiden på vinyltapet skal fjernes. Sparkle ut ujevnheter samt hetsparkle godt sittende glassfibervev. Malte flater vaskes med Original Forvask og mattslipes ved behov. Løst bundet og sterkt sugende underlag forlimes med Professional Binderlakk ifølge produktets anvisning.

Rengjøring

Limsøl og flekker vaskes bort med fuktig svamp/fille innen limet er tørt.

Påføring og oppsetting

Ved oppsetting av glassfibervev, påfør et jevnt sjikt på underlaget. Sett opp veven kant i kant, alt overlapp og gjennomskjær med tapetkniv. Press fast med stål- eller plastsparkel. Overmaling kan skje neste dag. Monteringstid 0-15 minutter. Følg anvisningen på tapetet.

Ved oppsetting av struktur- eller vinyltapet, påfør et jevnt sjikt på tapetets baksid. Slå sammen tapetlengden og la den ligge i minst 5 minutter, men høyst 30 minutter. OBS! Følg produsentens anvisninger. Sett opp tapetet (normalt kant i kant), og press fast med plastsparkel eller tapetbørste. Monteringstid 0-30 minutter. Følg anvisningen på tapetet.

Helse og Miljø

Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke slippes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: PVA-dispersjon

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 4 m²/liter

Tørrstoff: ca 13 %

Åpentid: Glassfibervev 0-15 minutter.
Struktur- og vinyltapet 0-30 minutter. Følg anvisning på tapetemballasjen.

Luft/temp: Min +18°C

Luftfuktighet RF: 30-70 % RF (65 % RF optimalt)

Emballasje: 1, 5 og 15 liter

Rengjøring av verktøy: Vann

Oppbevares: Frostfritt

Rev. mars 2023

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies