



Elit Träolja er basert på en spesialbehandlet linolje helt uten White spirit terpentin. Beregnet til årlige behandlinger av alle slag ubehandlet, trykkimpregnert eller tidligere oljet treverk utvendig. Anbefales ikke til bruk på hagemøbler av harde treslag som teak og eik. (Bruk Elit Ädelträolja) Gir nytt, friskt utseende på slitte terrassegulv, hagemøbler etc. Elit Träolja trenger lett inn i treet og gir en vannavisende overflate som beskytter mot uttørking, sprekkdannelser og smuss. Elit Träolja er nyanseringsbar og man kan velge farge ut i fra fargekartet for beis.

SÅNN GJØR DU

Nyt trykimprægneret tr  skal v re t rt, inden det behandles. Hvor l nge det tager for tr et at t rre afh nger af vejr og vind, men regn med nogle uger. Kontroller, at fugtigheden i tr et er maks. 16% f r behandling. Kobbersalte (gr nne krystaller) vaskes af med vand og en h rd b rste. Rengj r underlaget n ye. B rst, slip bort por st og gr net treverk. Omr der som er angrepet av mose, alger og sopp m  rengj res med Elit Terrassevask eller Beckers Alg & M geltv tt. Skyll n ye og la treverket t rke.

P f r Elit Tr olja med pensel, rull eller klut gjentatte ganger s  lenge treverket suger. Hvis det etter 30 minutter skulle v re et eventuelt overskudd i form av bl te partier, skal dette t rkes bort med en klut.

Nyansering: Ved behandling med nyansert Elit Tr olja, anbefales det et andre str k med fargel s Elit Tr olja, dette for   unng  at pigmentene i treoljen farger av seg.

VIKTIG

Boksen m  ristes eller r res godt om f re bruk, dette m  ogs  gj res under bruk. Unng  p f ring av Elit Tr olja hvis det er fare for regn innen det n rmeste d gnet. Flater som er behandlet med Elit Tr olja m  ikke males eller beises innen 2  r etter behandlingen, pr vemal f rst. Unng    p f re Elit Tr olja p  omr der som kommer i direkte kontakt

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	specialbehandlad linolja
FORTYNNING	vatten vid behov
P�F�RING	pensel eller luddfri trasa
VERKT�Y RENGJ�RES MED FORBRUK	vatten eller penseltv�tt ca 5^m2/lit. p� s�gat eller ut torkat tr� och ca 10m2/lit. p� hylvlat, f�rskt tr�
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10�C och +25�C ytttemperatur
T�RKETID VED +23 �C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 8 tim. beroende p� applicerad m�ngd och om �verskott torkats bort. Vid l�gre temp. eller h�g luftfuktighet kan torktiden vara mer �n ett dygn.
�VRIG	OBS! Inneh�ller linolja. Sj�lvant�ndningsrisk i trasor m.m.

T LER IKKE FROST

med livsmiddel.

For mer informasjon les v re arbeidsr d, brosjyrer og hjemmeside.

OBS inneholder linolje. Fare for selvantennelse. Brukte kluter, filler med mer legges i vann eller brennes umiddelbart etter bruk.

N R DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig maling fra verkt yet f r rengj ring. Flytende malingsrester m  ikke helles ut i avl pet, men leveres til en lokal milj stasjon. N ye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.