

Beckers



Elit Träolja

Produkttype:

Elit Träolja er en miljøtilpasset treolje basert på spesialbehandlet linolje med tilsetning av vannavstøtende midler.

Bruksområder:

Elit Träolja er beregnet på årlig behandling av treplattinger, hagemøbler som brukes utendørs eller i utsatte miljøer. Like velegnet til furu og gran som til eik, teak m.m. Bør ikke benyttes på gjenstander som kan komme i direkte kontakt med næringsmidler.

Spesielle egenskaper:

Elit Träolja trenger godt inn i treunderlaget. Gir treet et oppfrisket utseende som framhever treets naturlige farge. Danner ikke lakkfilm på overflaten (som ofte kan gråne og flasse av). Motvirker uttørring og sprekkdannelse samt gjør overflaten vannavvisende. Lett å vedlikeholde.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:

Spesialbehandlet linolje.

Vann ved behov.

Ca. 5-15 kvm/liter og behandling, avhengig av underlagets sugeevne.

Fylldig pensel, lofri klut, blomsterdusjeflaske.

Vann med litt oppvaskmiddel eller Tarräck Penseltvätt.

Tørketid:

Brukstørst etter ca. 4 timer ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet.

Ikke frostømfintlig.

Oppbevares i godt forseglet boks.

Elit Träolja

Forbehandling

Børst, slip og/eller vask bort grånet, porøst treverk samt smuss. Mugg- og algeangrepet samt morkent, værslitt treverk rengjøres med Alg & Møgelvätt. Skyll grundig og la treverket tørke. Eventuell eksisterende maling eller ferniss må fjernes grundig før påføring av olje.

Ferdigbehandling

Påfør Elit Träolja så lenge treverket suger. Benytt en fylldig pensel, lofri klut eller sprøyte (f.eks. dusjeflaske til blomster). Overskudd som ligger igjen som «dammer» på overflaten etter 30 minutter, tørkes bort med en lofri klut. Husk at hardt, nytt, høvlet treverk og ny teak, eik m.m. suger lite. Gjør en behandling på slike typer treverk og forny behandlingen etter ca. ½ års eksponering utendørs. På meget uttørket treverk kan en ny behandling etter ca. 1 døgn anbefales. Overflater som behandles med Elit Träolja og som utsettes for vær og vind noen sesonger, kan overmales eller beises. Prøvemal imidlertid på et mindre felt og kontroller heftingen etter noen døgn.

OBS!

Det kan finnes risiko for selvantenneing i oljeholdige kluter og søl. Tørk opp og legg klutene i vann eller brenn dem under trygge forhold umiddelbart etter bruk.