



Våtrumstäck er en halvblank, vannfortynnbar täckmaling. Den gir en meget vannavisende slag-tålig, smussavisende og porefri overflate.

Våtrumstäck inngår i Beckers malingsystem for våtrom. Malingen gir en lav rund greng, og gulner ikke.

SÅNN GJØR DU

Flatene skal være rene og tørre. Sugende underlag må forlimes med Våtrumsgrund, fortynnet med vann i forholdet 1:1.

TIDLIGERE MALTE FLATER: Vask med Beckers Målar-tvätt og skyll etter med vann. Blanke flater bør ned-mattes med et middels grovt slipepapir. Gammel la-teksmaling kan løse seg opp sammen med Våtrumstäck, det må derfor gannes med Våtrums-grund.

VINYLTAPET: Spaltbare vinyltapeter fjernes. Vinylta-peter med grov struktur bredsparkles med Beckers Snabbfix.

PUSS, BETONG, GIPSPLATER: Bredsparkling utføres med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel.

BEHANDLING: Strien og filt limes og grunnes med Våtrumsgrund. Ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck.

VIKTIG

Sørg for god utluftning ved maling i dårlig ventilerte rom. OBS! mal ikke på underlag som har lavere tem-peratur enn +10°C.

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av produktet fra verktøyet før rengjøring. Flytende rester skal ikke helles ut i avlø-pet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	akrylatl
FORTYNNING	vatten
PÅFØRING	pensel, rulle eller spruta
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten eller penseltvätt
GLANS	halvblank, ca 50 glansenheter
FORBRUK	ca 7 m ² /liter och behandling
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till +25°C ytttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri efter ca 2 timmar,
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 3 timmar
VOC	gränsvärde (Kat A/b): 100g/l (2010)Produktens VOC: <100g/l

TÅLER IKKE FROST