



Beckers Decor Klarlakk er en vannfortynnbar, lys, blank klarlakk. Beregnet for lakkering av møbler, tredetaljer og vegger innendørs. Den er også egnet til overlakkering av beisede overflater, ådring og marmorering. Gulner ikke, er hurtigtørkende og gir en hard robust overflate. Lakken oppnår full slitestyrke etter en uke.

#### SÅNN GJØR DU

**FORBEHANDLING** Sørg for at underlaget er rent og støvfritt. Tidligere lakkerte flater slipes og tørkes av.

**LAKKERING** Påfør Decor Klarlakk 2 ganger med lett sliping mellom påføringene. Lakken som er hvit under påføring blir klar og helt transparent når den tørker. La lakken tørke over natten før neste behandling.

**TREBEIS** Påført trebeis utjevnes med fille eller svamp til overflaten nesten er tørr. Vent 6 timer før overflaten slipes og lakkeres med Decor Klarlakk.

#### VIKTIG

Rør godt om i spannet før og under bruk. Alkyd- og linoljebaserte malinger gulner hvis de blir overlakket med vannfortynnbar klarlakk. Bruk ikke Decor Klarlakk på stabilisert brunbok samt voksede og oljede overflater.

Unngå lakkering hvis underlaget er kaldere enn +10°C.

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og hjemmeside.

#### NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av produktet fra verktøyet før rengjøring. Flytende rester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

#### TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spädas
PÅFØRING	pensel
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten
GLANS	blank, ca 85 glansenheter
FORBRUK	ca 8-12 m <sup>2</sup> /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till +25°C ytttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri ca 2 tim. övermålningsbar
RELATIV LUFTFUKTIGHET	efter ca 16 tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l

#### TÅLER IKKE FROST