



**SPECIALIST PÅ
BYGGEPRODUKTER**

CT1 Norge AS

Hotvetveien 124, 3023 DRAMMEN, NORGE

T: +47 91196060 E-post: post@ct1.no

www.ct1.no



FDV-Dokumentasjon

CT1 TRIBRID®



Entreprenør/utførende	Prosjekt/adresse	Bruksområde/bygningssdel

**Fuging, liming og tetting - kun med
1 produkt**

- Meget luktsvak • Ingen Isocyanater • Ingen farlige flyktige organiske forbindelser (VOC) • Hindrer oppvekst av mikroorganismer • Helse- og miljøvennlig • Ingen farlige avgasser • Overmalbar alle vanlige malinger • Krymper/siger ikke • Unik fleksibilitet/forblir elastisk • Tåler frost/limer sterkt • UV/saltvannsbestandig • Kjemikalie/vibrasjonsbestandig • Vedheft på våte og tørre overflater • Kan benyttes inne/- og utendørs – selv under vann • Tørkes enkelt vekk fra hender med papir/klut • Næringsmiddelgodkjent

4. MILJØPÅVIRKNING

Produktet behøver ingen merking i henhold til "General Classification guideline for preparations of the EU" sin siste godkjente versjon. CT1 er 100% fri for farlige flyktige organiske forbindelser. Uløselig og godt egnet i vann. Se sikkerhets datablad.

5. HMS-REFERANSER

Se sikkerhets datablad.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Mindre mengder av produktet kan bli kastet med husholdningsavfall. Store mengder sendes til avfallsdeponering. Uvasket emballasje må bli håndtert i henhold til offentlige reguleringer. Se sikkerhets datablad.

7. TEKNISK SERVICE

Importør CT1 Norge AS – Hotvetveien 124 – 3023 DRAMMEN
Telefon: +47 91 19 60 60 – E-post: post@ct1.no – www.ct1.no

TEKNISKE DATA CT1

TRIBRID POLYMER

- Krymp/synk : Null/Null
- Flyt : 5 bar/3mm/23°C 140g/min
- Overflate herding : 23°C 50% R.H. 8 min
- Ikke heftende : 23°C 50% R.H. 25 min
- Full herdetid : 23°C 50% R.H. 24 timer/6mm
48 timer 7/12mm
- E-moduler 100% : 172N/cm² / 1,72 Mpa
- Krymp etter herding : < 3%
- Hardhet – DIN 53505 : 60 Shore A
- Strekfasthet : 265N/cm² / 2,65Mpa
- Termisk stabilitet : -40°C til +120°C
: Topp 155°C maks 30 minutter

Forlengelse ved brudd

DIN 53504 : > 350%

Ikke giftig – 100% VOC FRI

Lagringsevne uåpnet tube : min 18 måneder

- 1) Målt etter ISO 9040
- 2) Målt etter ISO 53504
- 3) Målt etter ISO 53505

Alle tester i henhold til ISO 11.600 25HM og ISEGA næringsmiddelgodkjenning



All informasjon, inkludert illustrasjoner er ment å være korrekte. Brukeren skal selv uansett vurdere om produktet er tilfredsstillende for bruk på sin applikasjon. CT1 Norge AS gir ingen fulle garantier for nøyaktig produktbeskrivelse og frasier seg ett hvert ansvar i forbindelse med bruken av produktet. CT1 Norge AS sine forpliktelser er kun knyttet til de standard betingelser som gjelder i forbindelse med salg - og levering av produktet. CT1 Norge AS vil ikke påta seg eller være ansvarlig for skader eller ulykker som skjer indirekte eller som en konsekvens av salg, bruk eller misbruk av dette produktet.



**SPECIALIST PÅ
BYGGEPRODUKTER**